

ศึกษาปริมาณเยื่อไผ่ในการผลิตเยื่อกระดาษจากวัสดุเหลือใช้

วารินทิพย์ ลาภพล
ภัคจิรา ศรีดุกา

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา โครงการวิจัยทางเคมี
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2546

ศึกษาปริมาณเยื่อไข่ในการผลิตเยื่อกระดาษจากวัสดุเหลือใช้


วิจัยโดย วารินทิพ์ ลากพล

ภัคจิรา ศรีคุกา

ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร


ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมวิชาเคมี


..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

(นางสาวนงเนา เทพยา)


..... กรรมการ
(นางสาวแม่นน้อย แสงเสนห์)


..... กรรมการ
(นางสาวปีรดา หนูคง)

..... ประธานโปรแกรมวิชาเคมี
(นายวรวุฒิ บุญอารี)

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาปริมาณเสื่อไข่ ในการผลิตเยื่อกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ เพราะคณบุรุษวิจัยได้รับความกรุณาจากหลายฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเคมีและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัย ขอบคุณอาจารย์ปิยวารรณ สายมโนพันธ์ ซึ่งให้คำปรึกษา ข้อมูลทางด้านสถิติ และขอบคุณอาจารย์ปิยนันท์ สังข์ไพรุรย์ ที่ได้ให้ข้อมูลวิจัย คำแนะนำในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์นงเยาว์ เพพยา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ได้สละเวลาตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและขอบคุณผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกคนที่ไม่ได้กล่าวถึง ตลอดจนขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับบิความค่าและเพื่อนๆทุกคนที่เคยให้กำลังใจและช่วยเหลือตลอดเวลาในการทำวิจัยจนครบทั้งเสร็จสมบูรณ์

วารินทิพย์ ลาภพล
ภัคจิรา ศรีคุกาน

ชื่อเรื่อง	ศึกษาปริมาณเยื่อไข่ในการผลิตเบื้องกระดาษจากวัสดุเหลือใช้
ชื่อผู้จัด	นางสาววารินทิพย์ ลากพล นางสาวกัณจรา ศรีคุกา
โปรแกรม	วิทยาศาสตรารังษี (เคมี)
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นงเนา เทพยา
ปีการศึกษา	2546

บทคัดย่อ

การนำวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติจากท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาศึกษา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นเยื่อกระดาษ การหาปริมาณเยื่อไข่ โดยใช้วิธี AOAC. (1984) พบว่าต้นกล้มีปริมาณเยื่อไข่ $52.32 \pm 0.74\%$ chan อ้อย มีปริมาณเยื่อไข่ $74.41 \pm 0.59\%$ ผักตบชวา มีปริมาณเยื่อไข่ $63.63 \pm 0.072\%$ หญ้าคา มีปริมาณเยื่อไข่ $67.92 \pm 0.46\%$ และฟางข้าว มีปริมาณเยื่อไข่ $57.52 \pm 0.28\%$ เมื่อนำวัสดุเหลือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบื้องกระดาษตามกรรมวิธีแบบพื้นบ้านพบว่าปริมาณการใช้โซดาไฟที่เหมาะสมสำหรับการต้มมีดังนี้ ฟางข้าวสามารถใช้ปริมาณโซดาไฟ ที่ความเข้มข้น 10% ส่วน chan อ้อยใช้ปริมาณโซดาไฟที่ความเข้มข้น 20% ต้นกลก และผักตบชวาใช้ปริมาณโซดาไฟ ที่ความเข้มข้น 30% หญ้าคาใช้ปริมาณโซดาไฟที่ความเข้มข้น 40% และเยื่อกระดาษที่ผลิตได้มีคุณภาพต่างกันสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษได้

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	(3)
บทคัดย่อ	(4)
สารบัญตาราง	(7)
สารบัญรูป	(8)
สารบัญกราฟ	(10)
บทที่ 1 บทนำ	1
ความสำคัญและที่มาของการวิจัย	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
สมมติฐานงานวิจัย	2
ข้อแตกต่างที่สำคัญ	2
ข้อตกลงเบื้องต้น	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
การ์โนไซเดรต	5
ประเภทของการ์โนไซเดรต	5
เส้นใยธรรมชาติ	12
เซลลูโลส	12
สมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส	14
สมบัติทั่วไปของเซลลูโลส	15
เอมิเซลลูโลส	16
ลิกนิน	16
ประวัติและความเป็นมาของกระดาษ	17
วัตถุเดิมที่ใช้ในการทำกระดาษ	18
การทำกระดาษ	20
ประเภทกระดาษ	25
สมบัติต่างๆของกระดาษ	26
กระดาษในชีวิตประจำวัน	27

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาวะอุตสาหกรรมปี 2546 และแนวโน้มปี 2547 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และสิ่งพิมพ์	27
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	31
ต้นน้ำ	31
อ้อย	31
ผักใบขาว	32
หญ้าคา	33
ข้าว	34
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	36
กลุ่มตัวอย่าง	36
อุปกรณ์ – เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	36
วิธีการทดลอง	40
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	53
บทที่ 4 ผลการวิจัย	54
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ	58
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. แหล่งที่พบของอนโนไซด์ค่าไฮด์โรเจนนิค	8
2. แหล่งที่พบไคลอไซด์ค่าไฮด์โรเจนนิค	9
3. การแบ่งชนิดของเส้นใย	15
4. ปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษต่างๆ	28
5. การนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	28
6. การส่องออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งพิมพ์และหนังสือ	29
7. ปริมาณเยื่อจากเครื่องสกัดเส้นใย	54
8. น้ำหนักเยื่อกระดาษและลักษณะของเส้นใย เมื่อใช้ปริมาณ ความเข้มข้น 10,20,30,40 และ 50 %ตามลำดับ	55
9. เปรียบเทียบคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ทำเยื่อกระดาษที่ต้มด้วย โซดาไฟ (NaOH) 40 %	57

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1. สูตรโครงสร้างของน้ำตาลเพนโทสบางชนิดซึ่งเป็นไอโซเมอร์กัน (ตัวที่ 1 ถึง 4 เป็นแอลโคลส่วนคัวสูคหายน์เป็นคีโต่น)	6
2. สูตรโครงสร้างของน้ำตาลเชกโทสบางชนิดซึ่งเป็นไอโซเมอร์กัน (ตัวที่ 1 ถึง 4 เป็นแอลโคลส่วนตัวที่ 5 และ 6 เป็นคีโตส)	6
3. โครงสร้างแบบเป็นวงชั้นคิ α และ β กลูโคส	7
4. โครงสร้างแบบเป็นวงชั้นคิ α และ β ของฟรุกโตสและกาแลกโตส	7
5. ปฏิกิริยาไฮโครลิซิส (ปฏิกิริยาไปข้างหน้า) และปฏิกิริยาการเกิด ^(ปฏิกิริยาข้อนอกลับ) ของมอลโตส แลกโตส และซูโครส	9
6. โครงสร้างของพอลิ!เช็กค่าไร์ค์ชนิดอะไมโลส	11
7. โครงสร้างบางชนิดของพอลิเช็กค่าไร์ค์ชนิดอะไมโลเพคติน	11
8. สูตรโครงสร้างของเซลลูโลส	14
9. เส้นใยเซลลูโลสในธรรมชาติที่ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช	16
10. หน่วยที่ซ้ำกันของลิกนิน	17
11. ลักษณะของต้นอก	31
12. ลักษณะของอ้อย	31
13. ลักษณะของผักตบชวา	32
14. ลักษณะของดอกของผักตบชวา	33
15. ลักษณะของหญ้าคา	33
16. เครื่องซิ่ง 2 ตำแหน่ง	37
17. เครื่องซิ่ง 4 ตำแหน่ง	37
18. เครื่องแยกอนุภาค	38
19. ตู้อบไฟฟ้า	38
20. เครื่องเตาเผาความร้อนสูง	39
21. เครื่องวิเคราะห์เส้นใย	39
22. ตัวอย่างก้อนสกัด	42
23. ตัวอย่างหลังเผาที่อุณหภูมิ 550°C	42

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
24. ต้นกอก	43
25. ชานอ้อย	43
26. ผักตบชวา	44
27. หญ้ากา	44
28. พางข้าว	44
29. ต้นกอกที่ต้มด้วยโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%	46
30. ชานอ้อยที่ต้มด้วยโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%	46
31. ผักตบชวาที่ต้มด้วยโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%	47
32. หญ้ากาที่ต้มด้วยโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%	47
33. พางข้าวที่ต้มด้วยโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%	48
34. ลักษณะเยื่อกระดาษของต้นกอกหลังต้มด้วยโซดาไฟ 40 %	48
35. ลักษณะเยื่อกระดาษของชานอ้อยหลังต้มด้วยโซดาไฟ 40 %	49
36. ลักษณะเยื่อกระดาษของผักตบชวาหลังต้มด้วยโซดาไฟ 40 %	49
37. ลักษณะเยื่อกระดาษของหญ้ากาหลังต้มด้วยโซดาไฟ 40 %	50
38. ลักษณะเยื่อกระดาษของพางข้าวหลังต้มด้วยโซดาไฟ 40 %	50
39. ลักษณะกระดาษของต้นกอก	51
40. ลักษณะกระดาษของชานอ้อย	51
41. ลักษณะกระดาษของผักตบชวา	52
42. ลักษณะกระดาษของหญ้ากา	52
43. ลักษณะกระดาษของพางข้าว	52

สารบัญกราฟ

กราฟที่	หน้า
1. ปริมาณเยื่อไขจากเครื่องสกัดเส้นใย	54
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซนต์ค่าความเข้มข้นของโซดาไฟ และน้ำหนักเยื่อกระดาษ	56

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถทดแทนการนำเข้าได้อย่างมาก อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้เป็นตัวบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าทางสังคม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยอัตราการบริโภคกระดาษของคนไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณ 40 กิโลกรัม / คน / ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัด การผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวแต่ละประเภทเริ่มนิรภัยความสมดุลมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมขั้นต้น คือ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โดยเฉพาะเยื่อไไม้กำลังการผลิตที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ

ปัจจุบันกระดาษได้เข้ามายืนหนาที่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เช่นของใช้ที่ทำมาจากกระดาษที่ เราได้นำมาใช้ชีวิตร่วมกัน หนังสือพิมพ์ ถุงใส่ขนม กล่องใส่ขนม ร่ม ธนบัตร กระดาษเช็คปาก ตลอดจนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ตามสถานที่ทั่วไป ล้วนแต่ทำมาจากกระดาษทั้งสิ้น วิธีการผลิตกระดาษมีกระบวนการวิธีการผลิตต่างๆกัน และ ได้มีการวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันที่นิยมกันมากโดยเริ่มจาก พ.ศ.1852 – ปัจจุบัน วิวัฒนาการของการผลิตกระดาษและความต้องการในการใช้กระดาษไม่ลดลงถือกันว่าเป็นการเพิ่มการผลิตกระดาษให้มากขึ้น

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มปริมาณของกระดาษที่ใช้นั้นนับว่าจะมีปริมาณที่สูงขึ้นตามความเจริญของประเทศไทย เมื่อประมาณปี 2510 ไทยได้ใช้กระดาษต่อคนต่อปีเพียง 3.3 กิโลกรัม ในขณะที่สหราชอาณาจักรใช้ถึง 244 กิโลกรัม (<http://www.geocitues.com/scilpk/exp2.html>) ดังนั้นอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุคือ ในการผลิตเยื่อกระดาษเพื่อทำเป็นกระดาษจะมีความสำคัญมากในอนาคต จึงเป็นที่สนใจของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายที่ต่างพยายามค้นคว้าหาวัตถุคือ สำหรับผลิตเยื่อกระดาษนี้ เพื่อสนับสนุนความต้องการภายในประเทศ โดยใช้วัตถุคือที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมในการทำเยื่อกระดาษเยื่อกระดาษที่ได้ก็มีทั้งที่ผลิตด้วยมือและเครื่องจักร ที่ผลิตด้วยมือและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ กระดาษสาที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ มีโครงสร้างเส้นใยตามธรรมชาติที่คุณภาพเยี่ยม สวยงาม

และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น กระดาษห่อของขวัญ ซองจดหมาย ร่ม กระดาษ หรือคอมไฟ เป็นต้น

ในชั้นบทชี้มีวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางด้านเกษตรกรรมมากmany ยังได้มีการนำวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้มาเป็นปุ๋ย เป็นอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์อื่นๆ บังมีน้อย การนำส่วนที่งดเปล่าเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเส้นใยเซลลูโลส การนำเส้นใยเซลลูโลสของพืชมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการนำมาทำเป็นเยื่อกระดาษ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาลิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่ศึกษาวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในห้องถิ่น 5 ชนิด คือ ต้นกากชาน อ้อย ผักตบชวา หญ้าคา และฟางข้าว โดยศึกษาปริมาณเยื่อใบในพืชตัวอย่าง 5 ชนิด และทำเป็นเยื่อกระดาษ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยจากเยื่อกระดาษที่ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมที่ปราศจากคุณค่า นำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ ยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาและสร้างงานให้กับคนในชุมชนนั้นๆ ได้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาปริมาณเยื่อใบจากวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ โดยใช้วัสดุ 5 ชนิด คือ ต้นกากชาน อ้อย ผักตบชวา หญ้าคา และฟางข้าว
2. เพื่อศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นของโซดาไฟ (NaOH) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ผลิตเยื่อกระดาษ
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเยื่อกระดาษที่ผลิตได้

สมมติฐานของงานวิจัย

พืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณเยื่อใบแตกต่างกันและเยื่อกระดาษที่ได้มีคุณสมบัติต่างกัน

ขอบเขตงานวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างเป็นวัสดุ 5 ชนิดคือ ต้นกากชาน อ้อย ผักตบชวา หญ้าคา และฟางข้าว
2. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพโดยการสังเกตเยื่อกระดาษที่ต้มกับ โซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50% ตามลำดับ
3. ศึกษาปริมาณเยื่อใบโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เส้นใย (Fiberter system)

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. วัสดุที่ใช้หาปริมาณเยื่อใย ได้แก่ ตันกอก ชานอ้อย ผักตบชวา หญ้าคา และฟางข้าว
2. ผู้วิจัยกำหนดให้วัสดุทั้ง 5 ชนิด ที่นำมาทำการวิเคราะห์เป็นวัสดุเหลือใช้ในอุบัติเมือง จังหวัดนนทบุรี
3. ในงานวิจัย ได้ทำการหาปริมาณเยื่อใยในวัสดุทั้ง 5 ชนิด โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เส้นใย (Fiberter system)
4. การทำเยื่อกระดาษ ใช้เวลาในการต้ม 2 ชั่วโมง
5. ได้ทำเยื่อกระดาษโดยใช้ 40% NaOH (ซึ่งเป็นความเข้มข้นของโซดาไฟที่นิยมทำกันมาก) เปรียบเทียบคุณสมบัติของเส้นใย
6. หาปริมาณความเข้มข้นของโซดาไฟที่เหมาะสม ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 % ตามลำดับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์
2. เป็นการเพิ่มคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3. ทำให้ทราบปริมาณเยื่อใยในพืชตัวอย่าง
4. สามารถเลือกใช้วัสดุเหลือใช้นำมาผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพได้ในอนาคต
5. สามารถนำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
6. เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ

นิยามศัพท์เฉพาะ

เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) หมายถึง อินทรีย์วัสดุที่สำคัญ หาได้ง่ายจากธรรมชาติ น้ำปริมาณมาก

วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ หมายถึง วัสดุที่ทิ้งไว้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น นั้นๆ

เยื่อใย สารอินทรีย์ที่ไม่ถูกย่อยสลาย

เซลลูโลส (Cellulose) หมายถึง การโบไไซเดรตอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพอลิเมอร์ของกลูโคส (ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมตัวกัน) และเป็นเส้นใยที่ได้มาจากการพืช

เยื่อกระดาษ (Paper pulp) หมายถึง เซลลูโลสของพืชหรือธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของเนื้อไม้

เมื่อกระดายเก่า หมายถึง เศษกระดาษที่เหลือใช้แล้วนำมาละลายกับน้ำแล้วต้มกับน้ำข้าวมีให้กลันเป็นเยื่อกระดาษ

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การโน้มน้าว

การโน้มน้าว เป็นสารประกอบบินทร์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยปกติอัตราส่วนโดยจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2:1 ดังนั้นส่วนใหญ่จะมีสูตรเป็น $(CH_2O)_n$ หรือ $C_n(H_2O)_m$ เมื่อ n คือเลขจำนวนเต็มใดๆ เช่น $C_5H_{10}O_5$, $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$, $C_{18}H_{32}O_{16}$ แต่มีการโน้มน้าวบางชนิดมีอัตราส่วนหรือสูตรทั่วไปไม่เป็นตามที่กล่าวข้างต้น เช่น น้ำตาลแรมโนส (Rhamnose) ซึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น $C_6H_{12}O_5$ เป็นต้น

การโน้มน้าวเป็นสารประกอบประเภทพอลิไฮดรอกซีแอลดีไฮด์ (Polyhydroxy aldehydes) หรือพอลิไฮดรอกซีโคน (Polyhydroxy ketones) หมายความว่าเป็นสารประกอบแอลดีไฮด์หรือโคนที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู่ในโมเลกุล เพราะการโน้มน้าวน้ำตาลบางชนิด มีหมู่การบันออกชาลเดียด (Carboxaldehyde) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู่เป็นหมู่ฟังก์ชันพอลิไฮดรอกซีแอลดีไฮด์ เช่น น้ำตาลกลูโคส การแลกโตส และบางชนิดมีหมู่การบันนิล และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หลายหมู่เป็นหมู่ฟังก์ชันพอลิไฮดรอกซีโคน (Polyhydroxy ketones) เช่น น้ำตาลฟрукโตส การโน้มน้าวที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ น้ำตาล แป้ง เซลลูโลสและไกลด์โภเจน เป็นต้น

1.1 ประเภทของการโน้มน้าว

การโน้มน้าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1.1.1 นูนอแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide)

1.1.2 โอลิโกลอแซ็กคาไรด์ (Oligosaccharide)


1.1.3 พอลิอแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide)

1.1.1 นูนอแซ็กคาไรด์

นูนอแซ็กคาไรด์ (หรือน้ำตาลโมเลกุลเดียว) คือการโน้มน้าวที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด มีสูตรทั่วไปเป็น $(CH_2O)_n$ ซึ่ง n มีค่า 3 ถึง 8 แต่บนอแซ็กคาไรด์ที่สำคัญได้แก่น้ำตาลที่มีการบันห้าและหกอะตอมอยู่ในโมเลกุล ซึ่งมีสูตรเป็น $C_5H_{10}O_5$ และ $C_6H_{12}O_6$ ตามลำดับ การเรียกชื่อทั่วไปของนูนอแซ็กคาไรด์จะเรียกว่าตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วยโ-ส (ose) เช่น $C_5H_{10}O_5$ เรียกว่าเพนโทส (Pentose) $C_6H_{12}O_6$ เรียกว่า เ薛กโตส (Hexose) เป็นต้น นูนอแซ็กคาไรด์ที่มีหมู่การบันออกชาลเดียด หรือหมู่แอลดีไฮด์อยู่จัดเป็นแอลด์โภส (Aldose) ส่วน นูนอแซ็กคาไรด์ที่มีหมู่การบันนิลหรือหมู่โคน อยู่จัดเป็นคิโตส (Ketose) ดังนั้นการเรียกชื่อทั่วไป

ของอนอแข็งค่าไรค์บางครั้งจะบ่งบอกชนิดของหมู่ฟังก์ชันด้วย เช่น แอล朵เพนโตส กือ น้ำตาล เพนโตสที่มีหมู่การ์บอคิลเดดีไฮด์ คือเตาโซไซส์ คือน้ำตาลเตาโซไซส์ที่มีหมู่การ์บอนิล เป็นต้น

น้ำตาลแต่ละชนิดยังแบ่งเป็นชนิดอยู่ ๆ อีก หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิด จะมีสูตรโมเลกุล เหมือนกัน แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกัน (เป็นไอโซเมอร์กัน) ตัวอย่างเช่น อะราบินอส (Arabinose) ไรโนส (Ribose) ไรโซส (Lyxose) ไซโลส (Xylose) ไรบูลอส(Ribulose) ฯลฯ เป็นน้ำตาลเพนโตส เพราะต่างก็มีสูตรโมเลกุลเป็น $C_5H_{10}O_5$ แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกันดังนี้




รูปที่ 1 โครงสร้างของน้ำตาลเพนโตสบางชนิดซึ่งเป็นไอโซเมอร์กัน

(ตัวที่ 1 ถึง 4 เป็นแอล朵ส ส่วนตัวสุดท้ายเป็นคีโตส)

(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)

กลูโคส(Glucose) แมนโนส (Mannose) กาแลกโตส (Galactose) ဂูโลส (Gulose) ฟรุกโตส (Fructose) และ ทากาโลส (Tagalose) ฯลฯ เป็นน้ำตาลเตาโซไซส์ เพราะต่างก็มีสูตรโมเลกุลเรื่อง $C_6H_{12}O_6$ แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกันดังนี้




รูปที่ 2 โครงสร้างของน้ำตาลเตาโซไซส์บางชนิดซึ่งเป็นไอโซเมอร์กัน

(ตัวที่ 1 ถึง 4 เป็นแอล朵ส ส่วนตัวที่ 5 และ 6 เป็นคีโตส)

(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า'n้ำตาลเพนโทส และ'n้ำตาลเอกโซสแต่ละชนิดประกอบด้วย ไซด์ของคาร์บอนที่ไม่มีกิ่งสาขา และเป็นโซ่อิเลค แต่น้ำตาลดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างเป็นวง ซึ่งแสดงถึงว่า ตัวอย่างเช่นกลูโคสเป็นโครงสร้างเป็นวงได้ดังนี้'



รูปที่ 3 โครงสร้างแบบเป็นวงชนิด α และ β ของกลูโคส

(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)



รูปที่ 4 โครงสร้างแบบเป็นวงชนิด α และ β ของฟรุกโตสและกาแลกโตส

(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)

จากรูปจะเห็นได้ว่ากลูโคส กาแลกโตส และฟรุกโตสที่มีโครงสร้างเป็นวงยังมีโครงสร้าง ข้ออยู่ 2 แบบ คือแบบ α และแบบ β กรดของกลูโคส และกาแลกโตส ถ้าหมุน -OH อยู่บน ระนาบของวงเรียกว่าแบบ β กรดของฟรุกโตส ถ้าหมุน -OH ชี้ลงอยู่กับการบันทุมาที่ 2 อยู่ ให้ระนาบของวงเรียกว่าแบบ α แต่ถ้าอยู่บนระนาบของวงเรียกว่าแบบ β ตามลำดับ


ตารางที่ 1 แหล่งที่พบของมอนอแซ็คคาโรค์บานาชนิด

ชื่อของมอนอแซ็คคาโรค์	ชนิด	แหล่งที่พบ
กลูโคสหรือเดร็กโตรส (Glucose or Dextrose)	แอลโอดิแซกโทส	พบมากในผลไม้และผัก เช่น อุ่น อ้อย น้ำผึ้ง เป็นต้น พบร่วมกับแล็คโตสและเป็นส่วนประกอบของพอลิแซ็คคาโรค์หลายชนิด
ฟรูกโตส(Fructose)	คีโตแซกโทส	พบในผลไม้ น้ำผึ้ง สาหร่าย น้ำเชื้ออสุจิ เป็นต้น
กาแลกโตส (Galactose)	แอลโอดิแซกโทส	พบในไกลโคลิกปิดของเนื้อยื่อประสาท พังผืด เป็นต้น เป็นส่วนประกอบของน้ำตาลแลกโตสในน้ำนม
แมนโนส(Mannose)	แอลโอดิแซกโทส	ได้จากการถ่ายย่างไม้ เป็นองค์ประกอบของพอลิแซ็คคาโรค์ในพืช ส่วนในคนจะอยู่ร่วมกับโปรตีน



1.1.2 โอลิโกแซ็คคาโรค์

โอลิโกแซ็คคาโรค์คือ คาร์บอยไซเดรตที่ประกอบด้วยมอนอแซ็คคาโรค์ตั้งแต่ 2 ถึง 10 โมเลกุลซึ่งต่อเชื่อมกันด้วยพันธะไกลโคซิດ โอลิโกแซ็คคาโรค์ที่สำคัญได้แก่

1.1.2.1 ไดแซ็คคาโรค์หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) เป็น
คาร์บอยไซเดรต ที่ประกอบด้วยมอนอแซ็คคาโรค์สองโมเลกุลมีสูตรโมเลกุลเป็น $C_{12}H_{22}O_{11}$ ตัวอย่าง
ไดแซ็คคาโรค์ เช่น молดิโตส (Maltose) แลกโตส (Lactose) และซูโครีส (Sucrose) ไดแซ็คคาโรค์
อาจเกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัว ระหว่างมอนอแซ็คคาโรค์สองโมเลกุล ตัวอย่างเช่น



ในการตรวจกันข้าม เมื่อไดแซ็คคาโรค์เกิดปฏิกิริยาไฮดรอลิซิส จะได้มอนอแซ็คคาโรค์ 2 โมเลกุล ตัวอย่างเช่น



รูปที่ 5 ปฏิกิริยาไฮโดROLิซิส (ปฏิกิริยาไปข้างหน้า) และปฏิกิริยาการเกิด (ปฏิกิริยาข้อนกลับ) ของมอลโตส แลกโตส และซูโครัส

(www.nationlpark.go.th/biocomb/garbage-fiber)

ตารางที่ 2 แหล่งที่พบไดแฟล์กค่าไรค์บังชนิด

ชนิดของไดแฟล์กค่าไรค์	ตัวอย่างแหล่งที่พบ
มอลโตส (Maltose or malt sugar)	พบในตัวถั่ว ข้าวมอลล์ที่กำลังเจริญเติบโต และได้จากการย่อยแป้งด้วย เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส (α -amylase) เป็นต้น
แลกโตส(Lactose or milk sugar)	พบในนมของสัตว์ หรืออาจพบในปัสสาวะของหญิงมีครรภ์ เป็นต้น
ซูโครัส (Sucrose or saccharose)	พบในพืช เช่น อ้อย หัวบีท เป็นต้น
เซลโลไบโส (Celllobiose)	ได้จากการย่อยเซลลูโลส โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส

1.1.2.2 ไตรแซ็คคาไรด์ (Trisaccharide) ไตรแซ็คคาไรด์ คือ การโน้มไขเดรต (น้ำตาล) ซึ่งประกอบด้วยอนองแซ็คคาไรด์ (น้ำตาลโมเลกุลเดียว) สามโมเลกุล หรือ การโน้มไขเดรตที่เกิดปฏิกิริยาไขโครลิชิส แล้วได้มอนองแซ็คคาไรด์สามโมเลกุล ไตรแซ็คคาไรด์ ที่พบในธรรมชาติได้แก่ราฟฟินอยส์ (Raffinose) ประกอบด้วยฟรอกโตส กลูโคส และกาแลกโตส พนในน้ำตาลจากหัวบีท และพืชชันสูงอื่นๆ อีกหลายชนิด เมลีโซโนส (Melezitose) ประกอบด้วย กลูโคส ฟรอกโตส พนในพืชจำพวกสน เป็นต้น

1.1.3 พอลิแซ็คคาไรด์ (Polysaccharide)


พอลิแซ็คคาไรด์เป็นสารประกอบที่ซับซ้อนกว่าการโน้มไขเดรตชนิดอื่น พอลิแซ็คคาไรด์เป็นการโน้มไขเดรตที่ประกอบด้วยอนองแซ็คคาไรด์หลายๆ โมเลกุล รวมกันโดยการเกิดพันธะระหว่างกันและกัน หรือพอลิแซ็คคาไรด์เกิดการรวมตัวของอนองแซ็คคาไรด์ หลายๆ โมเลกุล โดยพอลิแซ็คคาไรด์เป็นพอลิเมอร์ (Polymer) ส่วนอนองแซ็คคาไรด์เป็นมอนอยเมอร์ (Monomer) และเรียกกระบวนการที่มอนอยเมอร์ (สารโมเลกุลเด็กๆ) รวมตัวกันเป็นพอลิเมอร์(สารโมเลกุลใหญ่)ว่ากระบวนการแหน่นพอลิเมอร์ไวเรชัน (Condensationpolymerization)

พอลิแซ็คคาไรด์ที่รู้จักกันดีได้แก่ แป้ง (Starch) ไกลโคเจน (Glycogen) และเซลลูโลส (Cellulose) ซึ่งทั้งแป้งไกลโคเจนและเซลลูโลสต่างก็เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากกลูโคส (มอนอยเมอร์) โมเลกุลรวมตัวกัน มีสูตรทั่วไปเป็น $(C_6H_{10}O_5)_n$.

1.1.3.1 แป้ง (starch)

แป้งเป็นการโน้มไขเดรต ที่สะสมอยู่ในพืชชั่งพันพันในใบลำต้น ราก ผล และเมล็ด แป้งมีมวลโมเลกุลตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,000,000 มีสูตรทั่วไปเป็น $(C_6H_{10}O_5)_n$ นอกจากนั้น ยังพบว่าแป้งประกอบด้วยพอลิแซ็คคาไรด์ 2 ชนิด และทั้งสองชนิดเป็นพอลิเมอร์ของ กลูโคส (แป้งเป็นพอลิเมอร์ กลูโคสเป็นมอนอยเมอร์) แต่มีมวลโมเลกุลและโครงสร้างต่างกัน พอลิแซ็คคาไรด์ทั้งสองชนิดในแป้งได้แก่ อะไมโลส(Amylose) ดังรูปที่ 6 และอะไโนโลเพคติน (Amylopectin) ดังรูปที่ 7 โดยปกติในแป้ง มีอะไโนโลสประมาณ 20-28% นอกนั้นเป็นอะไโนโลเพคติน อะไโนโลส ประกอบด้วยกลูโคส 250-300 โมเลกุล ซึ่งต่อ กันเป็นโซ่ยาวแบบไม่มีกิ่งแต่โซ่ของ อะไโนโลสขดเป็นเกลียวแบบเซลลิกซ์ (Helix)

ส่วนอะไโนโลเพคติน บางครั้งพบว่ามีกลูโคสถึง 1,000 โมเลกุล มีโครงสร้างต่างจากอะไโนโลส คือ นอกจากกลูโคสต่อ กันเป็นโซ่ยาวแล้วยังต่อแบบเป็นกิ่งตัววาย



รูปที่ 6 โครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดอะไมโลส
(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)



รูปที่ 7 โครงสร้างบางชนิดของพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดอะไมโลเพคติน
(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)

1.1.3.2 ไกลโคเจน (Glycogen)

ไกลโคเจน หรืออาจเรียกว่าแป้งในสัตว์ (Animal starch) มีมวลโมเลกุล 1,000,000 ถึง 4,000,000 เป็นพอลิเมอร์ซึ่งเกิดจากกลูโคส (มอนอเมอร์) หลายๆ โมเลกุล รวมตัวกันเข่นเดียวกับแป้ง แต่มีโครงสร้างต่างกับแป้งคือกลูโคสในไกลโคเจนต่อ กันเป็นกิ่ง หรือสาขาคล้ายกับ อะไมโลเพคติน แต่มีการแตกแขนงมากกว่าอะไมโลเพคติน กล่าวคืออะไมโลเพคตินมีการแตกกิ่งหรือสาขาทุกๆ 12 หน่วยของกลูโคส แต่ไกลโคเจนจะมีการแตกกิ่งหรือสาขาทุกๆ 8-10 หน่วยของกลูโคสไกลโคเจนเป็นสาร์โบไฮเดรตสะสมที่พบมากในตับและกล้ามเนื้อของคนและสัตว์ใช้สำหรับเป็นแหล่งของพลังงาน เพราะเมื่อร่างกายต้องการก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นกลูโคสได้อีก นอกจากนี้ไกลโคเจนในตับยังมีประโยชน์ในการมีไว้เพื่อปรับระดับกลูโคสในเลือดให้คงที่ ไกลโคเจนที่อยู่ในตับออกได้โดยการต้มกับเบสแก่ เช่น KOH

1.1.3.3 เชลลูโลส (Cellulose)

เป็นสารใบไไซเดรต อิอกซินิกหนึ่งที่เป็นพอลิเมอร์ ของกลูโคส (ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมตัวกัน) แต่มีโครงสร้างต่างจากแป้งและไกลโกรเจน คือไม่เกลูลของกลูโคสต่อ กันเป็นโซ่ยาวแบบไม่มีกิ่งก้านสาขาแต่ลักษณะการต่อ กัน (เกิดพันธะ) ระหว่างกลูโคส แต่ละกูต่างจากในแป้ง และไกลโกรเจน เชลลูโลส มีมวลโมเลกุลประมาณ 200,000 ถึง 400,000 เชลลูโลสเป็นองค์ประกอบสำคัญของผนังเซลล์ของพืช เชลลูโลสซึ่งพบในพืช เช่น เนื้อไม้ ลำต้น และฝ้าย เป็นต้น (www.bcw.ac.th/stuchem44/m5/pp02/mupng1/pagcb.htm)

2. เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) เป็นอินทรีย์วัตถุที่สำคัญ หาได้ง่ายจากธรรมชาติ มีปริมาณมาก สามารถเก็บขึ้นได้ใหม่ เรื่อยๆ และมีราคาถูกกว่าเส้นใยสังเคราะห์ ด้วยเหตุนี้เส้นใยธรรมชาติจึงนิยมใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติก โดยอาจเป็นทั้งสารตัวเดียวและสารเสริมแรง เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณการผลิต และเสริมแรงแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด และขนาดของเส้นใยที่นำมาใช้ โครงสร้างโดยทั่วไปของเส้นใยธรรมชาติประกอบด้วยเชลลูโลส (Cellulose) เสมิเชลลูโลส (Hemicellulose) ลิกนิน (Lignin) และสารประกอบอื่นๆ

2.1 เชลลูโลส (Cellulose)

เชลลูโลสเป็นสารประกอบมูลฐาน ของพืช องค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย beta-D-glucan คือ คาร์บอน 44.4 % ไฮโครเจน 6.2 % และออกซิเจน 49.4 % (เวรสกัด อุคุกิจเดชา ,2543) ไขเชลลูโลส ทุกชนิดมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างเดียวกัน แต่มีแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย ความแตกต่างกันนี้จะบอกให้ทราบว่า ในน้ำมาน้ำพืชชนิดใด ลักษณะทางกายภาพอย่าง

เชลลูโลส เป็นสารใบไไซเดรตที่มีมากที่สุดในธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งสังเคราะห์ได้จาก UDP- หรือ GDP - glucose (=donor) และ $[O-\beta-D\text{-glucopyranosyl}-(1 \rightarrow 4)]_n$ (= acceptor) ได้พอลิเมอร์ของกลูโคสในลักษณะ β - configuration คือ β -1,4 เป็นพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้น้อยมาก คงน้ำแข็งได้ช้า (inert) ต่อพواไไซโตรเลส หรือ hydrolytic enzyme เอนไซม์ที่ย่อยสลายเชลลูโลสและอนุพันธ์ของเชลลูโลสคือ เชลลูโลส ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเอนไซม์ผ่านประตอนด้วยเอนไซม์คลายชนิดทำงานร่วมกันคือ

- เอนไซม์ C₁ หรือเรียก hydrogen bondase ทำหน้าที่กระตุ้นหรือแตกสายเชลลูโลส ให้มีสภาพที่เหมาะสม คือ ทำให้พันธะไฮโครเจนอ่อนลง (Weakening) สำหรับเป็นชั้นสเตรตของ เชลลูโลสลำดับต่อไป คือ เอนไซม์ C_x (กลูคานส) ทั้งนี้พนงว่าไม่มีหลักฐานการย่อยสลายพันธะไกลโกรเจล

- เอนไซม์ C_x หรือ β -1,4 glucanases เป็นเซลลูโลสที่ย่อยสลายพันธะในเซลลูโลส หรืออนุพันธ์ของเซลลูโลสที่ละลายน้ำได้ แต่ไม่สามารถย่อยสลาย ซัมสเทρตที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้ กล่าวคือ สามารถย่อยสลายพันธะ β -1,4 ของซัมสเทρตสังเคราะห์ เช่น การ์บอคซิเมチลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose(CMC)) หรือไฮครอกซีเอชิลเซลลูโลส (Hydroxyethyl cellulose (CEC)) แบ่งเอนไซม์ในกลุ่มนี้เป็น 3 ชนิด คือ


1. เอนโด - เบตา -1,4 กลูคานาส (Endo- β -1,4 glucanases) ย่อยสลายสายพอดิเมอร์ภายในสายอย่างอิสระ ได้ผลผลิตเป็นโอลิโกเมอร์และกลูโคส

2. เอกซ์โซ - เบตา -1,4 กลูคานาส (Exo- β -1,4 glucanases) ย่อยสลายสายพอดิเมอร์ จากปลายสายด้านไม่มีหมู่ริดวิชไปอย่างมีระเบียบ และมีการเปลี่ยนโครงรูปของผลผลิตกือเปลี่ยน β - เป็น α -Configuration ได้ผลผลิตเป็นเซลโลไบโอลและกลูโคส

3. เบตา - กลูโคไซดีส (β -Glucosidases) คล้าย exo- β -1,4 glucanases คือมี Common substrates เป็นเซลโลไบโอลถึงเซลโลไฮเดรต (กลูโคส จาก 2-6 units) แต่อัตราการย่อยสลายแตกต่างกัน คือ อัตราเร็วจะลดลงเมื่อความยาวของสายพอดิเมอร์เพิ่มขึ้น และผลผลิตที่ได้นั้น คือ กลูโคส ซึ่งมีโครงรูปเปลี่ยนจากเดิม

เซลลูโลส (Cellulose) เป็นสารประกอบพอดิแซคคาไรด์ (Polysaccharides) เชิงเส้น ตรงที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ำๆ กันมีสูตร โมเลกุลทั่วไปคือ $(C_6H_{12}O_6)$ เป็นโครงสร้างในเนื้อเยื่อพืช โดยพบร่วมกับลิกนิน เพนໂடแซกน แทนนิน ไขมัน สารที่ทำให้เกิดสี เป็นต้น

เซลลูโลสมีหน่วยไฮครอกซิลถึง 3 หน่วย (เป็น Primary group 1 หน่วย และ secondary group 2 หน่วย) (วีระศักดิ์ อุ่นกิจเดชา; 2543) สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ เซลลูโลสจึงมีมาก และโครงสร้างของเซลลูโลส ยังจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ดังรูปที่ 8 จึงทำให้เซลลูโลสมีความเป็นผลึกสูงมาก อุณหภูมิการหลอมตัว สูงมาก บัดกะเกิดการสลายตัว ก่อนถึงอุณหภูมิหลอมตัว และมีความสามารถในการละลายตัว เซลลูโลสธรรมชาติจะมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยต่ำกว่า การกระจายน้ำหนักโมเลกุล ของเซลลูโลสมีความสำคัญต่อสมรรถภาพในการรับประทาน จึงส่งผลให้คุณสมบัติทางกายภาพไม่ดี ในทางอุตสาหกรรมจะหา น้ำหนักโมเลกุลโดยประมาณได้โดยการวัดความหนืด



รูปที่ 8 สูตรโครงสร้างของเซลลูโลส

(www.national-park.go.th/biocom/garbage-fiber)

2.1.1 สมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส

2.1.1.1 การละลาย

เซลลูโลสไม่ละลายน้ำแต่จะละลายในกรดเข้มข้น เช่นกรดไฮdroคลอริก (Hydrochloric acid) กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) เป็นต้น โดยเซลลูโลสจะเกิดปฏิกิริยาไฮdroคลอริคส์อ่อนย่างรวดเร็วในสารละลายกรดที่อุณหภูมิห้องแต่จะหยุดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำ เซลลูโลสบรวมตัว ในสารละลายของเกลือเข้มข้นบางชนิด เช่น สารละลายอัลคาไฮdroออกไซด์ (Alkali hydroxide) บางครั้งทำให้เซลลูโลสที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สามารถละลายได้

โครงสร้างทางเคมีนี้นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการกำหนดสมบัติของเส้นใย กล่าวคือ หมู่ไฮdroออกซิล (-OH) จะเป็นตัวดึงดูดน้ำและลักษณะการเรียงตัวเป็นลูกโซ่ไม่เกลี่ยงทำให้มีความแข็งแรงสูงตามไปด้วย

2.1.1.2 ความหนืด

ความหนืดเป็นสมบัติที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเซลลูโลสโดยถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของเซลลูโลส ความหนืดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเร็ว ทำให้มีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น

2.1.1.3 การดูดซับความชื้น

เซลลูโลสส่วนใหญ่ จะมีการดูดซับหรือการดูดซับน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ ในบรรดาสารอินทรีย์ของมนุษย์ จึงกระทั้งถึงจุดสมดุล โดยสมดุลของความชื้นของเซลลูโลส จะแปรเปลี่ยนไปตาม ความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยายกาศนั้น ปริมาณความชื้นของเซลลูโลสมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพบางประการ เช่น เมื่อความชื้นสูงขึ้น ค่าความแข็งแรงดึง (Tensile strength) ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น

2.1.1.4 ความหนาแน่น

เซลลูโลสที่เป็นเส้น ไขเดียวจะไม่มีค่าความหนาแน่นที่ แน่นอน ค่าความหนาแน่นจะแปรเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มาหรืออาจเปลี่ยนไป เนื่องจาก การปรับปรุงทางเคมี


2.1.2 สมบัติทั่วไปของเซลลูโลส

1. มีมวลโมเลกุล โดยเฉลี่ย 63,000 (Homogeneous Myrothecium verrucaria cellulases)
2. pH optimum ที่ 5.5 – 6.0
3. เสถียรที่ 100 °C , 5 นาที pH 7.0
4. ถูกยับยั้งคัวข้ออ่อนของโลหะหนัก,สารพวกซัลไฟฟ์,สารทำปฏิกิริยา ออกซิเดชัน-รีดักชัน และ โคลัมเพลิตคิอ กลูโคส
5. วัดแอคติวิตี้จากการวัด หมุริคิวซ์ที่เกิดนิยมใช้ สับสเทอร์ที่ละลายน้ำได้คือ สับสเทอร์สังเคราะห์ เช่น คาร์บอเนตโซเดียมเซลลูโลส ไยเซลลูโลสทุกชนิดมีคุณสมบัติทั่วไปอย่างเดียวกัน มีแตกต่างกันบ้างเพียงเล็ก น้อยความแตกต่างกันนี้จะบอกได้ว่า ในนั้นมาก็พืชนิคได และยังได้มีการแบ่งชนิดของเส้นใยได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 (วิธีศึกษา อุดมกิจเดชา ,2543)

ตารางที่ 3 การแบ่งชนิดของเส้นใย

เส้นใยธรรมชาติ			
เซลลูโลส(เส้นใยพืช)	โปรตีน (เส้นใยสัตว์)	แร่	ยาง
- ฝ้าย(cotton)	- ขนสัตว์(wool)	- แร่ใยหิน(asbestos)	- ยาง(rubber)
- ลินิน(linen)	- ไหม(silk)		
- ปอ(jute)	- ผุ้ง(hair)		
- รามี(ramie)			
- ป่าน(hemp)			
- นุ่น (kapok)			

ในธรรมชาติจะพบเส้นใยเซลลูโลส จากส่วนต่างๆของพืชแตกต่างกันได้ หลากหลาย บางประเภทเป็นเส้นใยที่ได้จากเมล็ด บางประเภทเป็นเส้นใยจากลำต้น เส้นใย จากใบหรือแม้กระหรือเส้นใยจากผลตามที่แสดงในรูปที่ 9



รูปที่ 9 เส้นใยเซลลูโลสในธรรมชาติที่ได้จากส่วนต่างๆของพืช


(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)

2.2 เอ็นิเซลลูโลส

เอ็นิเซลลูโลส (Hemicellulose) เป็นโพลิแซกคาไรด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งคล้ายเซลลูโลส แต่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายชนิด เช่น กลูโคส กาแลกโตส mannonoส ไซโลส อะราบิโนส รวมทั้งกรดกลูโคโนนิก และกาแลกทูโนนิก เอ็นิเซลลูโลส พบรในเนื้อเยื่อ ของพืช โดยรวมอยู่กับสารอื่นๆ เช่น ลิกนิน เซลลูโลส เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ พามากในแกนบัซชั่งข้าวโพด เอกโซเซน สูตรทางเคมีคือ $(C_6H_{12}O_5)_{2n}$

2.3 ลิกนิน

ลิกนิน (Lignin) เป็นสารประกอบเชิงซ้อน มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มักพบอยู่รวมกับเซลลูโลส ลิกนินเป็นสารที่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนรวมกันเป็นหน่วยย่อยหลายชนิด ซึ่งเป็นสารอะโรมาติก ลิกนิน ไม่ละลายน้ำ ไม่มีสมบัติทางการยึดหยุ่น เพราะฉะนั้นจึงทำให้พืชที่มีลิกนินมาก มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อพืชตายลิกนินจะถูกย่อย ด้วยเอนไซม์ลิกนีส (Lignase) หรือลิกนินเนส (Ligninase) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สำคัญในรา ตัวอย่างหน่วยที่เข้ากันของลิกนินแสดง ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 หน่วยที่ซ้ำกันของลิเกนิน

(www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber)

3. ประวัติและความเป็นมาของกระดาษ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการผลิตกระดาษคือ เยื่อกระดาษ หากแต่ในอดีตก่อนที่จะมีการค้นพบวิธีการทำกระดาษนั้น ชนทั่วโลกต่างก็คิดค้นหาวัสดุต่างๆ ในห้องถินเพื่อขอบบันทึกเรื่องราวแห่งตนมาก่อนแล้ว ชนผิวเหลือง ตาชั้นเดียวอย่างจีน ก็เคยจารึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของซีกโลกตะวันออกลงบนไม้ไผ่ และผิวโลกตะวันออกอิกชาติหนึ่ง ใช้ดันกอกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ปาปิรัส (papyrus) บันทึกเรื่องราวแห่งตน และ ปาปิรัส (papyrus) คำนี้เองที่เป็นต้นศัพท์ของคำว่า paper ซึ่งหมายถึงกระดาษ

จีนเป็นชาติแรกที่ค้นพบการทำกระดาษเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยชาวเมืองลีบาง ที่ชื่อ ไซลุง เมื่อปี ค.ศ. 105 ในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิโถตี ไซลุง ใช้เปลือกไม้ เศษปอ ผ้าปูริ แล้ววนแหงเด่าๆ มาต้มทุบให้เปื่อย แล้วนำมาผสมกับน้ำ เกิดเป็นเยื่อกระดาษ (pulp) เมื่อนำเยื่อมาเกลี่ยบนตะแกรง ปล่อยให้น้ำไหลออกจากตะแกรง นำมานบดให้แห้งชาวเมืองลีบางก็ได้แผ่นกระดาษ

นับจากวันที่ไซลุงคิดค้นการทำกระดาษได้สำเร็จ กระดาษก็ได้เข้ามายืดหยุ่นในชีวิตประจำวันของชาวจีนมากขึ้นพวกเขาก็ใช้กระดาษเขียนหนังสือ ใช้ทำไฟ ทำแบงก์ กงเต็ก ทำธนบัตร ใช้ห่อของ และอื่นๆ แม้ว่าจีนจะขายกระดาษให้ต่างชาติค้าวယต่อบริสุทธิ์และลิเกนินที่มีคุณภาพดี ยังคงความลับในการผลิตกระดาษเอาไว้กับตัวเป็นเวลานานมากกว่าที่จะเผยแพร่�힙ที่ไปยัง เกาหลี อินเดีย และญี่ปุ่น ทั้งยังผ่านทางอาหรับเข้าสู่ชาติอียิปต์ โปรตุเกส สเปน และอิตาลีในศตวรรษที่ 13 และแพร่หลายไปทั่วผืนแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมา

โลกไม่เคยหยุดนิ่ง และสิ่งต่างๆ บนโลกก็ล้วนแปรเปลี่ยน มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา การผลิตกระดาษ ในระยะแรกนับจากไซลุงชาวเมืองลีบางนั้นทำด้วยมือทั้งสิ้น จนปี ค.ศ. 1799 ชาวฝรั่งเศสชื่อ Nicholas 'Louis' Robert ได้ผลิตเครื่องจักรผลิตกระดาษขึ้นโดยใช้มือหมุน แต่ก็ได้

ผลไม่ดีนักกระทั้งได้รับการพัฒนาจนใช้การได้คือประสิทธิภาพในปี ค.ศ. 1812 โดยชาวอังกฤษ ตรารุล Fourdrinier เครื่องจักรผลิตกระดาษซึ่งได้ชื่อว่า Fourdrinier มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับชาวไทยสันนิษฐานว่าโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่นำกระดาษแบบฝรั่งเข้ามาในไทย เพราะจากคำว่าภาษาโปรตุเกส Cratas นั้นสันนิษฐานกันว่า เป็นคำที่ไทยแสลงเป็นกระดาษในเวลาต่อมา ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ากระดาษในเมืองไทยนั้นเริ่มนั่นเมื่อใด อย่างไรก็ตามในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พบว่ามีกระดาษใช้แล้วหลักฐานก็คือ พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐซึ่งนับเป็นหนังสือที่เก่าแก่ที่สุด เป็นกระดาษข้อบัญญัติห้ามยารสีขาว ขณะนี้ก็เก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ

กระดาษข้อยและกระดาษสาที่คุณไทยผลิตได้เองมัตต์แต่โบราณ กระดาษข้อยทำจากเปลือกต้นข้อย เอามาแช่ในน้ำให้อ่อนตัวแล้วฉีกเป็นฝอยหานๆ นำไปคลุกเคล้ากับปูนขาว ราดน้ำแล้วขยำเพื่อให้เปลือกขอยนุ่ม จากนั้นหมักทิ้งไว้ราว 3-4 วัน แล้วนำไปล้างน้ำเพื่อให้ปูนขาวที่จับอยู่หลุดออก นำไปต้มให้เปื่อยแล้วทุบด้วยค้อนไม้ เมื่อเนื้อขอยละเอียดก็เอ้าไปคลุกป่นกับน้ำได้เป็นเยื่อ จากนั้นใช้แพลงซ์ซึ่งเป็นกรอบไม้บุคัดผ้ามุ้ง วางลงในน้ำเอายื่นข่องกระดาษสาที่ทำมาจากปอสาซึ่งต้องนำมาเช่นน้ำดีและทุบใช้หลักการเดียวกับกระดาษข้อยนั้นเอง

การผลิตกระดาษแบบสมัยใหม่ในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 เนื่องจากเป็นภาวะสังคมโลก กระดาษจากต่างประเทศมีน้อย กรมแผนที่ทหารบก จึงเริ่มผลิตกระดาษขึ้นใช้ในราชการกระทรวงกลาโหมแต่ในการผลิตค่าวัสดุแบบจีโนรามันจึงผลิตได้น้อยมาก ต่อมามีการผลิตกระดาษด้วยเครื่องจักรเป็นครั้งแรกที่ ท่าพ้ายพ ถนนสามเสน ในปี พ.ศ. 2466 วัตถุคิดที่ใช้ในการผลิตคือเศษกระดาษที่เก็บเกี่ยวจากสถานที่ราชการและซื้อมาจากประชาชน นำมาทุบบดเป็นเยื่อแล้วนำไปทำเป็นกระดาษขึ้นใหม่ โรงงานนี้สามารถผลิตกระดาษขึ้นที่ กานูจนบุรี ด้วยปืนแหล่งที่มีไม้ไผ่และไม้เบญจพรรณเนื้ออ่อนอยู่มาก ไม่ดังกล่าว เป็นวัตถุคิดสำคัญในการทำเยื่อกระดาษและมีโรงงานอีกหลายแห่ง ที่บางปะอินผลิตกระดาษจาก ฟางข้าวและหญ้าชิงชิง ถึงวันนี้ในเมืองไทยมีโรงงานกระดาษอยู่ถึง 38 แห่ง (วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน : 2536)

3.1 วัตถุคิดที่ใช้ในการทำกระดาษ

วัตถุคิดหลักที่ใช้ในการผลิตกระดาษคือ เชลลูโลสเป็นเส้นใยที่ได้มาจากการพิชส่วนใหญ่ซึ่งได้มาจากการต้นไม้ขันตัน ประเภทเนื้ออ่อน ได้แก่ ตันสน ข้าวหลามตัด พิชชนิดอื่นๆ ได้แก่ ไผ่ chan อ้อข ฝ้าย หญ้าไมยราบ ฟางข้าวต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าพิชทุกชนิดที่มีเส้นใยอาจนำมาทำกระดาษได้ แต่ในการทำกระดาษเป็นอุตสาหกรรมนั้นจะใช้พิชชนิดที่ให้เส้นใยที่เหมาะสมกับการผลิตเท่านั้น และปัจจุบันการใช้พิช เป็นวัตถุคิดในการผลิตอุตสาหกรรมกระดาษ ทำให้ค้องมีการใช้เยื่อกระดาษอย่างระมัดระวัง จึงได้มีการนำเศษวัสดุไม้จากอุตสาหกรรมอื่น หรือจากการเกษตรมา

ส่างเสริมการแสร้งหัวตقطุคบใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ตันไม้ใหญ่ รวมทั้งการทำกระดาษที่ใช้แล้วหมูนเวียนมาใช้ใหม่ เพื่อให้มีการใช้วัตถุคบอย่างคุ้มค่าและรักษามาสิ่งแวดล้อมของโลก การผลิตกระดาษภายในประเทศปกติจะใช้วัตถุคบ 3 ประเภท ดังนี้

3.1.1 เศษกระดาษและเยื่อกระดาษจากต่างประเทศ

ประเทศไทยจะสั่งซื้อเศษกระดาษสำเร็จรูปพร้อม ที่จะใช้งานได้ทันที จากประเทศอเมริกา สิงคโปร์และช่องกง ส่วนເຫຼືອທີ່ນໍາเข้าส່ວນໃໝ່ຈະເປັນເຫຼືອໃຍ້ນິດຍາວ ເຊັ່ນເຫຼືອ Albiemd ແລະເຫຼືອ Frovifors ຈາປະເທດສວີດັບນ

3.1.2 เศษกระดาษภายในประเทศ

ມີລັກຍະນະເປັນມັດ ໂດຍຕຽງຮູ້ອ່າງພໍອຄ້າກາງຈາຈະ ໄດ້ມາຕຽບຮູ້ອ່ານໄວ້ “ໄດ້ມາຕຽບຮູ້ນີ້ໄດ້ ຜົ່ງໂຮງງານທຳກະຮາມຈະຕ້ອງກວດສອນອົກຈັກກ່ອນນໍາໄປໃຊ້ຈິງ ເຢືອກະຮາມທີ່ ພັດທິດໄດ້ກາຍໃນປະເທດ ຂະນະປະເທດໄທ ສາມາຮັດພັດເຫຼືອໃຍ້ນິດສັນໄດ້ເຖິງນັ້ນ ໂດຍໄດ້ຈາກພຶ້ທົ່ວງຄື່ນຫລາຍນິດ ໄດ້ແກ່ ເຢືອກະຮາມນັ້ນວິກະຮາມທີ່ໄດ້ຈາກຜັນເສັ້ນໃຍ້ອອງພຶ້ທົ່ວງນັ້ນ ຜົ່ງກວດປະບອບດ້ວຍເໜີລູໂລສເປັນສ່ວນໃໝ່ຈຶ່ງເປັນວັດສຸດພື້ນຮູ້ນໃນການພັດທິດກະຮາມ ໃນການພັດທິດກະຮາມ ສ່ວນທີ່ເປັນເສັ້ນໃຍ້ຈະເປັນເສັ້ນສາກົນເປັນເຫຼືອໄດ້ ໂດຍເສັ້ນໃຍ້ເຫັນນີ້ຈະຈຸກແຍກອອກຈາກກັນດ້ວຍວິທີເຄມີ ອີຣົວິທີກລື່ອງແຍກເອົາສາຣ໌ທີ່ມີຢູ່ຮ່ວ່າງໜັງເໜີລູໂລສ ອອກຈາກກັນໄຫ້ເຫຼືອແຕ່ສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກ ເຢືອພບວ່າກຸມພາພະຕົວຂອງກະຮາມ ທີ່ກຳເຊັ່ນມາຈະເຊັ່ນອູ້ກັບສີ ຄວາມຍາວ ເສັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງ ຄວາມຢຶດຫຍຸ່ນແລະຄວາມເພິ່ນແກ່ຮ່ວ່າງເສັ້ນໃຍ້ທີ່ໃຊ້ ເປັນຕົ້ນ ເນື້ອໄນ້ທີ່ນໍາມາທຳເປັນເຫຼືອມີທັງໝົດໄນ້ເນື້ອອ່ອນ ແລະໄນ້ເນື້ອເພິ່ນ ໂດຍຄຸລື່ຍແລ້ວໄນ້ເນື້ອອ່ອນຈະມີເສັ້ນໃຍ້ທີ່ມີຄວາມຍາວປະມາມ 3 ມິລັດິມີຕຣ ສ່ວນໄນ້ເນື້ອແຈ້ງຈະມີເສັ້ນໃຍ້ທີ່ສັ້ນກວ່າ ຄື່ອຍາວປະມາມ 1 ມິລັດິມີຕຣ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຍາວ ແລະໂຄຮງສ້າງຂອງເສັ້ນໃຍ້ອອນໄນ້ເນື້ອອ່ອນ ແລະໄນ້ເນື້ອເພິ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະມີພົດຕ່ອຄຸມສົມບັດຂອງກະຮາມເປັນອຳຍ່ານຳ ເຊັ່ນຄວາມເໜີຍາວ ຄວາມຍາວ ຄວາມສາມາດໃນການຄູດໝັ້ນໜຶກ ກາຍຢືດຫດາລາ (ນຸ່ມຍົວິ່ນໍາຍາວ : 2541)

3.2 ເຢືອກະຮາມທີ່ໃຊ້ທຳກະຮາມແນ່ງອອກເປັນ 4 ຊົນດ ຕາມກຽມວິທີການພັດ ຄືອ

3.2.1 ເຢືອເຊີງກລ (mechanical pulp) ໄດ້ຈາກການແຍກເສັ້ນໃຍ້ອອກຈາກໄນ້ເນື້ອອ່ອນ ໂດຍວິທີກລທິນບົດ (grindstone) ຈະທຳໄຫ້ໄດ້ເຫຼືອໃຍ້ສັ້ນ ອົກວິທີທີ່ໄດ້ຈາກການຍ່ອຍ (refine) ທີ່ນີ້ໄຟ້ (chip) ດ້ວຍວິທີກລ ແລະຄວາມດັນວິທີທີ່ກຳໄຫ້ໄດ້ເຫຼືອທີ່ຍາວເຊັ່ນມີຄວາມການທານນາກັ້ນ ວິທີການທຳເຢືອເຊີງກລຮູ້ໄນ້ບັນທຶກ 2 ວິທີ ເປັນວິທີທີ່ປະຫຍັດກວ່າການພັດເຫຼືອໂດຍວິທີອື່ນ ເພົ່າໃຊ້ເຫຼືອໄນ້ທັງໝົດໄນ້ມີເສຍທີ່ເພົ່າເປັນເປົ້າກະຮາມນີ້ມີຄຸມສົມບັດໃນການຄູດໝັ້ນໜຶກ ທີ່ນີ້ແມ່ນການທຳເຢືອເຊີງກລທີ່ໃຫຍ່ກວ່າການພັດເຫຼືອໂດຍວິທີອື່ນ ເພົ່າໃຊ້ເຫຼືອໄນ້ທັງໝົດໄນ້ມີເສຍທີ່ເພົ່າເປັນເປົ້າກະຮາມນີ້ມີຄຸມສົມບັດທີ່ດີ ອົບແສງ ມີຄວາມໝູນຕົວ(compressibility) ແຕ່ເຢືອຊົນດ ອົບແສງ ແລະຄູດໝັ້ນໜຶກໄດ້ດີ

3.2.2 เยื่อเคมี (chemical pulp) ได้จากการบดเส้นใย ออกจากไม้หรือพืชต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางเคมี เช่น เยื่อที่ได้จากไม้เนื้ออ่อนและเนื้อแข็งประเภทต่างๆ เยื่อที่ได้จากชานอ้อย พางข้าว ไม้ไผ่ และปอ เยื่อพากนิมคุณสมบัติคือ คือขนาดของเยื่อข้าว และมีความหนึ่งiyakide

3.2.3 เยื่อทึ่งเคมี (semichemical pulp) ได้จากการเตรียมเชื่อตามกระบวนการทางเคมีและวิธีการเชิงกลผสมกัน ทำให้ได้เยื่อมากยิ่งขึ้น แต่ความยาวของเยื่ออาจจะน้อยลง เยื่อประเภทนี้มีคุณสมบัติทั้งทางเคมีและกายภาพปานกลาง เมื่อเทียบกับเยื่อที่ได้จากวิธีทางเคมี

3.2.4 เยื่อความร้อน - เชิงกล (Thermo - Mechanical Pulp หรือ TMP) วิธีการนี้จะต้มเยื่อโดยใช้ความร้อนให้ลิกนินย่านดัวและทำการบดในขณะร้อน โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเยื่อที่ได้มีเมื่อเปรียบเทียบกับเยื่อเคมีแล้ว จะมีราคาถูกกว่าและมีความแข็งดึง (stiffness) มากกว่า แต่ขณะเดียวกันมีความหนึ่งiyakide กว่า ดังนั้นส่วนใหญ่จะใช้เยื่อ TMP นี้ไปผสมกับเยื่ออื่นเพื่อทำกระดาษลูกฟูก

3.3 การทำกระดาษ

การทำกระดาษในปัจจุบันมีอยู่ 2 วิธีคือ การทำกระดาษด้วยมือ และการทำกระดาษด้วยเครื่องจักร

3.3.1 การทำกระดาษด้วยมือ

การทำกระดาษด้วยมือนั้นมีโอกาสที่จะนำวัตถุคุณิตต่างๆมาทำกระดาษ ได้อย่างกว้างขวางกว่าการทำกระดาษด้วยเครื่องจักร ของเพียงแต่ว่าวัตถุคุณิตนั้นมีคุณสมบัติในการกระทำเป็นเยื่อกระดาษได้ และเหมาะสมกับการทำด้วยมือส่วนกรณีที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัตถุคุณิต ฉะนั้นจึง pragkwaw การทำกระดาษด้วยมือได้มีการศึกษาและค้นคว้าเรื่องวัตถุคุณิตอยู่ตลอดเวลา วัตถุคุณิตหลายชนิดได้ถูกนำมาใช้ในการทำกระดาษด้วยมือ เช่น ดันกหลา ตันหัญชาบางชนิดและพากไยปอต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วก็ยังมีวัตถุคุณิตต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากไม่น้อยที่ได้มีการทำทดลองและค้นคว้าในด้านการทำเป็นเยื่อกระดาษได้ผลแล้วหากแต่ในปัจจุบันขั้นตอนการผลิตก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุคุณิตมีอย่างไรมาทำเป็นเยื่อกระดาษแล้วมีต้นทุนการผลิตสูง จึงยังไม่สามารถที่จะนำมาทำเป็นการค้าได้ในขณะนี้ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงกว่าต้นทุนในการผลิตกระดาษที่ทำด้วยวัตถุคุณิตดังกล่าวเมื่อนำมาทำเป็นกระดาษด้วยการทำด้วยมือ จะมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกับกระดาษสา แต่ราคาต้นทุนในการผลิตสูงกว่ากระดาษสา ฉะนั้นในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ยังทำเป็นการค้าไม่ได้นอกจากจะทำเป็นการทำทดลองหรือกรณีพิเศษเท่านั้น มีข้อดีของการทำดังนี้

- การเตรียมวัสดุดิน ขันแรกนำเอาพืชมาตัดส่วนใบและส่วนรากทิ้ง หรือ เหลือไว้แค่ ลำต้น คือส่วนที่เป็นก้านใบ นำเอาไปล้างน้ำและตากแดดให้แห้ง

- การต้มเยื่อ เอาพืชที่ตากแดดให้แห้งแล้วไปชงหาน้ำหนัก เพื่อคำนวณ จำนวนน้ำด่างหรือโซดาไฟ ที่ใช้ในการต้มได้ถูกต้อง อัตราส่วนการใช้โซดาไฟในการต้มเยื่อพืชคิด เป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักพืชที่ตากแห้งแล้วการต้มให้ต้มน้ำให้เดือดเสียก่อน แล้วจึงใส่โซดาไฟ ตามจำนวนลงไป ต่อไปก็ใส่พืชลงในหม้อต้ม เอาของหนักทับไว้ข้างบนประมาณ 10 นาที พืชจะ บูบตัว และให้ทำการต้มเคี่ยวต่อไปจนกว่าพืชจะสุกเมื่อย ซึ่งใช้เวลาต้มประมาณ 2 ชั่วโมง (ทดลอง เอี่ยมอาทรส. 2543)

- การเตรียมเยื่อ พอต้มเยื่อพืชเบื้องบุบแล้วก็เอากลางจากหม้อต้มนำเอาไป ล้างน้ำจนหมดน้ำด่างที่ต้มล้างหลายๆ ครั้ง แล้วจึงเอาไปใส่ในเครื่องที่ตีเยื่อ เพื่อให้เป็นเยื่อกระดาษ ถ้าไม่มีเครื่องตีเยื่อ ก็เอาใส่กรอบขนาดใหญ่ ตอกจนเป็นเยื่อกระดาษแล้วเอา ไปกรองด้วยตะแกรงลวด มุ้งชนิดตาถี่ เพื่อล้างเอาน้ำคำอกรอ ก็หันน้ำด้านใน ก็จะได้เยื่อกระดาษมีสีคล้ำ (สีน้ำตาลแก่) ก่อนที่จะนำไป เชื่อม ไส้ปอกคลอไรต์ ในอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ำยาลงไประดับท่วมเยื่อและแซ่ทิง ไว้ 2-3 ชั่วโมง ในขณะที่แซ่ทิงน้ำยาฟอกขาวควรเอากลางจากหม้อต้มแล้ว แต่จะทำให้เยื่อขาวเร็วขึ้นต่อจาก นั้นก็นำเยื่อไปล้างน้ำให้สะอาด จนหมดกลิ่นน้ำยาฟอกขาว ถ้ามีเครื่องตีเยื่อควรฟอกเยื่อในขณะที่ ตีเยื่อแล้วถ่ายน้ำล้างเยื่อที่ฟอก 2 ครั้ง ก็จะได้เยื่อที่ขาวพร้อมที่จะนำไปทำเป็นกระดาษได้ โดยจะได้ เยื่อชนิดเส้นใยสัน การเตรียมเยื่อกระดาษสำหรับทำแผ่นกระดาษ จะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมเยื่อ ดังนี้ (ทดลอง เอี่ยมอาทรส. 2543)

การแซ่ทิง ในน้ำโดยการนำวัสดุแซ่ทิงในน้ำประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ วัสดุอ่อนตัวลงก่อน ที่จะนำไปต้มต่อไป ซึ่งถ้าไม่นำไปแซ่ทิงก่อน จะทำให้การต้ม กินเวลานาน กว่าการแซ่ทิงไม่แซ่ทิงแล้วจึงต้ม

การต้มเยื่อ เพื่อให้วัสดุนิ่มและเยื่อแตกตัวได้ดีก่อนที่จะนำไปทุบ การ ต้มนี้จะทำได้ใน 2 ลักษณะ คือ

1. ต้มโดยใช้ขี้เล้าเป็นวิธีแบบพื้นฐานทั่วไป ขี้เล้าที่ใช้จะเป็นขี้เล้า ไม้หรืออาจใช้ขี้เล้าถ่าน วิธีการต้มจะใช้ถังน้ำมันหรือถังก๊าซเก่าใส่น้ำ นำวัสดุและขี้เล้าไปต้ม ประมาณ 3-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณสมบัติของขี้เล้าที่ใส่คือ ถ้าใส่ขี้เล้าจำนวนมากหรือ เป็นขี้เล้าคัมก็จะใช้เวลาในการต้มน้อยกว่าการใส่ขี้เล้าน้อยและเป็นขี้เล้าไม่คัม

2. ต้มโดยใช้โซดาไฟ เป็นวิธีที่สะอาดและประหยัดเวลาทั้งยังให้ผลแన่นอนกว่าใช้ขี้เล้า แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีต้มด้วยขี้เล้า โซดาไฟที่ใช้ในการต้ม ราคา 5 กิโลกรัมประมาณ 45 บาท วัสดุที่ผ่านการต้มแล้วต้องล้างน้ำสะอาด เพื่อกำจัด ขี้เล้าหรือโซดาไฟ การฟอกสี วัสดุที่ต้มแล้วผลิตโดยทั่วไป จะนำไปทุบเยื่อ แต่มีสูตรผลิตในบางแหล่งผลิต ทำการฟอกสีเยื่อกระดาษเสียก่อนที่จะนำไปทุบ เพื่อให้กระดาษที่ขาวขึ้นกว่าสีของเยื่อกระดาษตามธรรมชาติ การฟอกสีจะใช้แคลเซียมไฮโปคลอไรด์

การทุบเยื่อ เยื่อกระดาษซึ่งผ่านการต้มทำความสะอาดแล้วจะนำมาตีหรือทุบเยื่อให้แตกละเอียดสนิทเสนอ เพื่อนำไปทำแผ่นกระดาษต่อไป การทุบเยื่อกระดาษสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ทุบด้วยมือและใช้เครื่องตีเยื่อ

- การทำแผ่นกระดาษ เนื่องจากเยื่อพืชที่ได้น้ำมีลักษณะเป็นเยื่อชนิดเส้นใยสันน้ำในการนำเอาไปทำเป็นแผ่นกระดาษจะต้องใช้เยื่อชนิดเส้นใยยาวจำพวกเยื่อที่ได้จากใบปอ เช่น เยื่อจาก ปอสา ผสมลงไปในอัตราส่วน 20 % ของเยื่อพืช การผสมเยื่อในเครื่องตีเยื่อจะทำให้เยื่อกระดาษเข้ากันดีกว่าการผสมเยื่อด้วยวิธีอื่น การทำแผ่นกระดาษนั้นอุปกรณ์ในการทำแผ่นกระดาษประกอบด้วยถังห้อนกระดาษขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.25 เมตร สูง 0.50 เมตร ข้างไม้รั้วจำนวน 1 ถัง ตะแกรงห้อนแผ่นกระดาษขอบทำด้วยไม้กรุด้วยตาข่ายในล่อนชนิดคาดกันด้วยกาว 0.46 เมตร ยาว 0.50 เมตร จำนวนหลายๆ อัน จากระดาษที่ผ่านการทำทุบแล้วจะนำมาทำเป็นแผ่นกระดาษได้ มีวิธีการทำอยู่ 2 วิธี คือ

1. วิธีการห้อนแผ่นกระดาษ เริ่มต้นด้วยการตักน้ำใส่ถังห้อนเก็บเดือนถังน้ำสำหรับใช้ห้อนแผ่นกระดาษต้องเป็นน้ำที่สะอาด ต้องกันน้ำกีอาจเยื่อกระดาษ ที่ได้เตรียมไว้แล้วใส่ลงในถังห้อน การใส่เยื่อลงไปในถังห้อนมีกฎเกณฑ์ดังนี้ คือถ้าต้องการแผ่นกระดาษบางกีใส่เยื่อลงถังห้อนแต่น้อยแต่ถ้าต้องการแผ่นกระดาษหนาก็ใส่เยื่อลงในถังห้อนให้มากขึ้นตามความหนาที่ต้องการ หลังจากใส่เยื่อลงถังห้อน แล้วก็ใช้ไม้กวนเยื่อให้เยื่อกระจายออกจากกันโดยทั่ว แล้วขันต่อไปกีอาจยางกระเจี๊ยบสด ใส่ลงในถังห้อนเพื่อผสมกับเยื่อกระดาษ การใส่น้ำยางกระเจี๊ยบให้มากถ้าต้องการให้แผ่นกระดาษหนาก็ใส่น้ำยางกระเจี๊ยบเดือนน้อยกีคงกันข้ามกับการใส่เยื่อถังกล่าวมาแล้ว ตามปกติการทำกระดาษแบบธรรมชาติทั่วๆ ไป จะใส่น้ำยางกระเจี๊ยบสดลง ในถังห้อนกระดาษครึ่งแรกประมาณ 3 ลิตร และค่อยๆ เติมในตอนใส่เยื่อครั้งต่อๆ ไปอีกครึ่งละ 1 ลิตร การใส่เยื่อลงไปครึ่งแรกแล้วห้อนแผ่นกระดาษไปประมาณ 10 分鐘 กีเติมเยื่อลงไปอีก ถ้าเยื่อกระดาษที่มีอยู่ในถังห้อนน้อยเกินไป เวลาห้อนแผ่นกระดาษจะลังเลกตเห็นได้ว่า เยื่อจะติดตะกรงห้อนบางส่วนตัวและเส้นใยของ

เยื่อกระดาษ ออกรากกันอย่างสม่ำเสมอ และน้ำในถังช้อนจะมีลักษณะลิ้นทำให้กระดาษทำได้รุคเร็วขึ้น กระดาษที่ได้มีความหนานบางสมำเสมอตี

วิธีช้อนแผ่นกระดาษใช้มือ 2 ข้างจับตะแกรงทางด้านขวาตักลงไปในกระดาษ โดยการตักเข้าหาตัว และวิกตตะแกรงขึ้นตรงๆ แล้วเทน้ำในตะแกรงออกไปข้างหน้าโดยเร็ว การจับของตะแกรงต้องจับให้ขอบตะแกรงตรง และตะแกรงขนาดกับดังช้อนอย่างให้ตะแกรงเออนซ้ายเออนขวา การจับตะแกรงช้อนไม่ตรงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นกระดาษที่ช้อนได้มีความหนานบางไม่สม่ำเสมอ กัน เมื่อยกตะแกรงช้อนขึ้นพื้นน้ำและเทน้ำออกหมดแล้วให้อาตะแกรงช้อนนี้ไปคาด แล้วเอาตะแกรงช้อนอันใหม่นำทำการช้อนแผ่นกระดาษต่อไปอีกเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นเยื่อกระดาษในถังช้อนน้อยลงและกระดาษที่ช้อนบางกว่าที่ต้องการแล้วก็เอาเยื่อกระดาษใส่ลงถังช้อนอีกเมื่อใส่เชือแล้วก็เดินนำย่างกระเจ็บ (ให้เยื่อกระดาษกระเจาตัวได้ดี) ลงไปด้วย เอาไม้กวนเยื่อให้กระเจาอยู่ กากกันเหมือนกับการใส่เยื่อครั้งแรก แล้วจึงทำการช้อนแผ่นกระดาษต่อไปอีก

การช้อนกระดาษ ด้วยวิธีคั่งกล่าวจะต้องเตรียมตะแกรงช้อนไว้เป็นจำนวนมาก เพราะเมื่อช้อนแผ่นกระดาษแล้วต้องนำเอ้าไปคาดหัวตะแกรงจนกว่ากระดาษจะแห้งสนิท ถ้าเป็นคุณแคดดีก็ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กระดาษก็จะแห้ง

2. การแตะ โดยการนำเยื่อที่ทุบเป็นก้อนมาละลายกวนในกระบอกไม้ไผ่ โดยผสมกับน้ำเล็กน้อยใช้ไม้กระถุกเพื่อให้เยื่อแตกตัวสม่ำเสมอตี เทลงในตะแกรงกรุด้วยผ้ามุ้งซึ่งวางอยู่ในกะบะน้ำคืน ให้มือเกลี่ยแตะให้เยื่อกระดาษออกไปทั่วตะแกรงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขึ้นวางผึ้งให้สะเด็ดน้ำก่อนที่จะนำไปคาดต่อไป วิธีการทำกระดาษด้วยการแตะจะเสียเวลามากกว่าการตักช้อน กล่าวคือถ้าใช้วิธีแตะในวันหนึ่ง ผู้ผลิตจะทำแผ่นกระดาษได้ประมาณ 40-100 แผ่น แต่ถ้าใช้วิธีตักช้อนจะทำได้ถึง 300-600 แผ่นต่อวัน

- **วิธีการตากกระดาษ** เอาตะแกรงช้อนกระดาษไว้วางพิงกันเป็นชุดๆ ละ 4 ตะแกรง โดยการตั้งตะแกรงพิงกันทำมุม 45 องศาเพื่อกันไม่ให้ตะแกรงล้ม

การลอกแผ่นกระดาษ การลอกแผ่นกระดาษออกจากตะแกรงช้อนพอกระดาษแห้งสนิทแล้ว ก็ทำการลอกแผ่นกระดาษออกจากตะแกรง โดยใช้มือสะกิดมุมกระดาษทั้ง 2 ข้าง พอแผ่นกระดาษแห้งออกก็ขับมุมกระดาษทั้ง 2 ข้างลอกออกไปซึ่งจะลอกได้ง่ายมากแผ่นกระดาษที่ลอกออกจากตะแกรงช้อนแล้วก็จะกล้ายเป็นกระดาษสำเร็จ พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ทันที หรือนำไปเรียงช้อนกันเป็นพับๆ ละ 50 แผ่น เพื่อเตรียมไว้จำหน่ายต่อไป (ฉล่อง เอี่ยมอาทัย : 2543)

- **การทำเมอร์เซอร์ไซร์ (Mercerization)**

กระบวนการทำเมอร์เซอร์ไซร์หรือในบางครั้งอาจใช้ศัพท์ไม่ค่อยตรงกันนัก แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าการซุบมันนับเป็นกระบวนการในการปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

หรือด้วยฝ่าย โดยอาศัยการทำปฏิกิริยา กันค้าง คือ สารละลายน้ำโซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Caustic Soda, NaOH) ซึ่งค้นพบโดย นายจอห์น เมอร์เซอร์ ในปี พ.ศ. 2396 (ค.ศ.1853) แต่ได้มีการนำไปใช้น้อยมาก เพราะจะทำให้สูญเสียความขาวของผ้าเนื่องจากการหลอมตัวไปถึง 20-30 % และยังทำให้ผ้ามีความคงทนมากขึ้น หลักการของการทำเมอร์เซอร์ไซด์ คือ การนำด้วยฝ่ายหรือผ้าฝ่ายผ่านเข้าไปในสารละลายน้ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 20% เป็นเวลาประมาณ 20 นาที ณ อุณหภูมิห้อง เส้นใยฝ่ายเกิดการพองตัวขณะเดียวกันก็ให้แรงดึงด้วย โครงสร้างทางกายภาพของเส้นใยจะเปลี่ยนไปจากที่เป็นลักษณะหลอดแบน บิดตัว มีเกลียวและพื้นที่หน้าตัดเหมือนเม็ดถั่วภายในเป็นพื้นที่หน้าตัดกลม ผิวเรียบ เห็นยอดตรง ความมันมากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถในการรับสีขึ้นอยู่กับค่าน้ำดูด (วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา :2543)

3.3.2 การทำกระดาษด้วยเครื่องจักร

การทำกระดาษด้วยเครื่องจักรที่ได้ออกแบบมาสำหรับวัตถุคุณิตโดยแล้วหากเปลี่ยนไปใช้กับวัตถุชนิดอื่น ก็จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรกันเป็นการใหญ่ ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรกันเป็นการใหญ่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุคุณิตบ่อยๆ ซึ่งการทำกระดาษด้วยเครื่องจักรมีกระบวนการผลิตดังนี้

ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ตัน ใช้กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงใช้น้ำทั้งหมด 31,000 ลิตร และปล่อยคลอรินเป็นของเสียสู่สภาพแวดล้อมอีกกว่า 7 กิโลกรัม

เยื่อกระดาษ (paper pulp) ที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นส่วนสำคัญในการผลิตกระดาษก็คือเซลลูโลสของพืช หรือชาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้นั้นเอง

ปัจจุบัน เราได้ใช้เยื่อกระดาษจากพืชเส้นใยนานาชนิด ทั้งชนิดเส้นใยยาวเช่น สันสองใบ สนสามใบ และไม้ไผ่ลำแก่อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปก็นำมาใช้ได้แล้วเช่นไบขานนี้ใช้เป็นวัตถุคุณิตเพื่อให้กระดาษเหนียว และยังมีเยื่อไส้สัน ที่ยาวประมาณ 0.5-1.5 มิลลิเมตร ใช้เป็นวัตถุคุณิตหลักในการผลิตกระดาษ ได้แก่ ชานอ้อย ไม้โกรก ไม้ยูคาลิปตัส ฟางข้าว หญ้าขยะ ปอแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เยื่อกระดาษเก่า คือเศษกระดาษที่เหลือใช้แล้วนำมาละลายแล้วต้ม กับน้ำยาเคมีให้กลับเป็นเยื่อกระดาษอีกส่วนมาก เยื่อกระดาษชนิดหลังนี้มักเติมสีน้ำตาลลงไปเพื่อกลบความคล้ำของกระดาษและนำไปผลิตกระดาษห่อของใช้กันทั่วไป

ในขั้นแรกของการผลิตเยื่อกระดาษ จะนำวัตถุคุณิตคือเปลือกไม้หรือกาบพืชบางชนิดมาเข้าเครื่องตัดเป็นชิ้นๆ แล้วผ่านเข้าเครื่องแยกผุนออกก่อนส่งเข้าหม้อต้มเยื่อทางเคมี ในหม้อต้มเยื่อจะเด็กตัว 00 ก จากนั้นผสมวัสดุช่วยเสริมเนื้อกระดาษ (Loading material) วัสดุช่วยเสริมคุณภาพพิเศษแก่น้ำเยื่อกระดาษ (Sizing material) ตลอดจนสารเคมีอื่นๆ หลังจากนั้นผ่านเข้า

เครื่องดีเยี่ยมเพื่อให้ เยื่อกระดาษกระดาษตัวและเกิด เมื่อก ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการสร้างกระดาษ เพราะทำให้การเกาะของกระดาษดีและเหนียวขึ้น เนื่องจากทำให้กระดาษแข็งแกร่งและทนทาน กระบวนการฟอกเยื่อเพื่อให้ขาว และมีโครงสร้างทางเคมีที่คงที่ ซึ่งต้องใช้ห้อง คลอริน โซดาไฟ ก่อนนำไปผลิตเป็นกระดาษ

กระบวนการผลิตกระดาษเริ่มต้นจากการบดเยื่อ โดยผสมหั่นเย็บใบขาว และเยื่อใบสันค้ำกัน อัตราการผสมก ขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษที่จะผลิต จากนั้นเติมสารเคมีปรับปรุงคุณภาพกระดาษ เช่น สารป้องกันไม่ให้น้ำ Brendamine สารช่วยให้ทึบแสง นอกจากนี้ยังใส่สีข้อมูลน้อยเพื่อให้กระดาษดูน่าตา จากนั้นผ่านเข้าสู่เยื่อผสมกับน้ำ ตีให้เส้นใยแผ่กระจาย เนื่องจากน้ำที่มีน้ำปานอยู่ร้อยละ 99 แล้วปล่อยขึ้นผ่านไปบนตะแกรงพลาสติกที่ถูกตอก โดยมีเครื่องดูดน้ำ อยู่ใต้ตะแกรงโดยดูดน้ำจากเยื่อกระดาษไว้ ทำให้เยื่อกระดาษเริ่มเกาะกันเป็นกระดาษแผ่นบาง จากนั้นผ่านเข้าครึ่งความร้อนสูงเพื่อรีดน้ำออกแล้วอนเพื่อลดความชื้น กระดาษสำเร็จจะมีความชื้นอยู่เพียงร้อยละ 4-5 ขั้นตอนสุดท้ายจะมีการตัดแต่งขั้นตอนน้ำและเคลือบกระดาษให้เรียบ ก่อนเก็บเกี่ยวน้ำในหมู่เด่นนำมารีดเป็นม้วนเด็กๆ หรือแผ่นเพื่อนำไปใช้งานต่อไป จากขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เป็นผู้ใช้น้ำมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในบรรดาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยกันทั้งหมด โดยต้องอาศัยน้ำเป็นตัวช่วยในการผลิตตั้งแต่เริ่มแรก เพราะน้ำจะเป็นตัวให้เยื่อกระดาษและวัสดุที่ใช้ผสมกัน จนถึงวิธีการผลิตตัวกระดาษก็ต้องใช้น้ำมากในการกระจายเยื่อลงตะแกรง กระดาษที่ผลิตต้นหนึ่งๆ ต้องใช้น้ำนับสิบๆ ตัน

การใช้น้ำหมุนเวียนในการผลิตให้ได้น้ำครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงเป็นสิ่งที่โรงงานทำกระดาษ หลายแห่งเริ่มให้ความสนใจ บางแห่งสามารถหมุนเวียนใช้น้ำได้ถึงสองครั้ง นับเป็นการประหยัดน้ำจากแหล่งธรรมชาติได้อย่างน่าชื่นชม ทั้งยังประหยัด ปริมาณเคมีภัณฑ์ ประหยัดความร้อน รวมไปถึงเรื่องการกำจัดน้ำเสียจากโรงงานก่อนระบายน้ำแล้วลงน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร และที่สำคัญคือจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ในนโยบายของผู้ผลิตแต่ละรายด้วย

3.4 ประเภทของกระดาษ

กระดาษที่ใช้กันอยู่เป็นประจำอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทแรก คือ กระดาษที่ใช้สำหรับพิมพ์และเขียน เช่น กระดาษหนังสือ พิมพ์กระดาษสมุดและกระดาษพิมพ์ต่างๆ

ประเภทที่สอง เป็นกระดาษสำหรับการบรรจุหินห่อ เช่นกระดาษทำถุงบรรจุ ปูนซิเมนต์ กระดาษทำถุงชั้นเดียว และกระดาษทำกล่องลูกฟูกและกล่องเบี้ยง

ประเกทสุดท้าย ซึ่งเราคุ้นเคยหรือใช้สอยอยู่เป็นประจำ ได้แก่ กระดาษทิชชู ซึ่งมีหลากหลายชนิด และมีคุณสมบัติต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

3.5 สมบัติต่างๆ ของกระดาษ

สมบัติต่างๆ ที่ใช้จำแนกหรืออ่อนงบลักษณะของกระดาษคือ

- น้ำหนักกระดาษต่อหน่วยพื้นที่ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า grammage หรือเป็นตัวเลขที่น้ำหนัก ต่อหน่วยพื้นที่ มีผู้บัญญัติศัพท์ว่า น้ำหนักมาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติวงการอุตสาหกรรมกระดาษจะผลิตกระดาษ แต่ละประเภทตามระดับมาตรฐานที่ยึดถือใช้กันไม่กระดับเท่า กระดาษเนื้อสมุนนักเรียน โดยทั่วไปจะมีน้ำหนักมาตรฐาน 50 หรือ 55 gramm ต่อตารางเมตร กระดาษหนังสือพิมพ์ในสมัยเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วมีน้ำหนัก 52 gramm ต่อตารางเมตร ปัจจุบันกระดาษหนังสือพิมพ์มีน้ำหนัก 49 gramm ต่อตารางเมตร สำหรับกระดาษที่มีน้ำหนักมากกว่า 225 gramm ต่อตารางเมตรขึ้นไปเราระบุว่า กระดาษแข็ง แต่ไม่มีคำนับัญญัติเป็นสากลแน่นอนว่า กระดาษแข็งความมีน้ำหนักตั้งเดียวกับ gramm ขึ้นไป เนื่องจากความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งตามปกติในอุตสาหกรรมกระดาษ รายงานรับความคิดเห็นจากที่กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 5 สำหรับกระดาษทั่วไป และไม่เกินร้อยละ 3 สำหรับกระดาษแข็ง

ความหนา ความขาว ความทึบแสง ความด้านทานการซึมน้ำ หรือสมบัติด้านความเหนียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเททของกระดาษ สมบัติดังกล่าวต้องทดสอบด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจะจะให้ผลที่เชื่อถือได้

สมบัติเชิงกล การที่กระดาษมีสมบัติเชิงกลในแนวยาวตามม้วนกระดาษแตกต่างจากสมบัติอย่างเดียวกันในแนวขวาง สมบัติเชิงกลในที่นี้หมายถึงสมบัติที่เกี่ยวกับการรับแรงที่กระทำต่อกระดาษในแบบต่างๆ เช่น แรงดึง แรงดึงขาด การยึดตัวก่อนขาด และความสามารถทรงรูป ตัวอย่าง เช่น กระดาษทิชชูเมื่อดึงกระดาษออกมาน้ำ ฉีกตามแนวขวางของม้วนเพียงก้นการฉีกตามแนวยาวๆ จะสังเกตได้ว่าการฉีกตามยาวใช้แรงน้อยกว่าและฉีกได้แนวตรงกว่าแนวขวางกระดาษอย่างอื่นกี เช่นเดียวกัน ความแตกต่างนี้พบได้เสมอในกระดาษที่ทำด้วยเครื่องจักร ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติบางประการของเส้นใยเซลลูโลส ลักษณะการเรียงตัวของเส้นใยจะมีผลต่อการดำเนินการ และการทดสอบตัวของแผ่นกระดาษบนหน้างาน เช่นนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าเราจะไม่พบลักษณะอย่างนี้ในกระดาษที่ทำด้วยมือ

สมบัติทางเคมี ขณะที่เราเดินผ่านแพงหนังสือพิมพ์ริมถนน อาจสังเกตเห็นหนังสือบางฉบับที่วางห้อยอยู่ ส่วนที่ห้อยลงข้างล่างแล้วถูกแสงแดดมีสีคล้ำกว่าส่วนบนที่มีหนังสืออ่อนทันอยู่ ทั้งนี้ เพราะกระดาษหนังสือพิมพ์ เยื่อไม้ที่ได้โดยการบดเป็นส่วนใหญ่ เยื่อไม้ที่บังคับมีสารต่างๆ ในเยื่อไม้เหมือนดั้งที่มีแต่เดิมตามธรรมชาติโดยเฉพาะสารที่เรียกว่า ลิกนิน ลิกนินในเยื่อที่ประกอบ

กันเป็นกระบวนการหนังสือพิมพ์จะคุยกลีนแสงอัลตราไวโอลेटได้ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในตัวลิกนิน เป็นสาเหตุให้กระดาษมีสีเหลืองหรือคล้ำลง แต่หากกระดาษปอนด์ขาวซึ่งทำด้วยเยื่อหางคนมีลักษณะ โดยได้แยกลิกนินก่อนแล้ว การเปลี่ยนสีเมื่อกระดาษ ได้รับแสงอุตตราไวโอลेटจะเกิดขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับกระดาษหนังสือพิมพ์

ความเป็นกรด-ด่าง เป็นสมบัติที่ควรทราบโดยเฉพาะต่อกระดาษพิมพ์และเบียน กระดาษพิมพ์และกระดาษเพื่อบรรจุหินห่อส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์เป็นกรด เนื่องจากมีการเติมสารสัมในระหว่างการผลิต ถ้าเราใช้น้ำมันน้ำหรือน้ำส้มสายชูเขียนแทนหมึกลงบนแผ่นกระดาษ และน้ำไฮโดรคลอริก เดอะรีคร้อนๆ จะปราศจากเห็นเป็นรอยใหม่เกร็บตามรอยที่เราเขียน แต่หากเราใช้เบียนกับกระดาษที่มีฤทธิ์เป็นด่างกระดาษเหล่านี้จะมี Hind पूँण्डหรือแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งทำให้กระดาษมีคุณภาพดีกว่า กระดาษที่มีฤทธิ์เป็นกรด ทำให้ไม่เกิดรอยใหม่เกร็บตามรอยที่มีฤทธิ์เป็นกรด การทดลองง่ายๆ นี้พอยจะทำให้เราเข้าใจได้ว่ากระดาษที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะมีความคงทนและเก็บรักษาได้คงสภาพเดิมได้นานกว่ากระดาษที่มีฤทธิ์เป็นกรด

3.6 กระดาษในชีวิตประจำวัน

ชีวิตประจำวันของเรามีกระดาษอยู่ทุกแห่ง กระดาษปัจจุบันคนไทยใช้กระดาษประมาณ 41 กิโลกรัมต่อคนต่อปี นับว่ามากพอสมควรที่เดียวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 15% ตัวเลขการใช้กระดาษต่อคนต่อปีนี้เป็นตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับความเจริญของประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกานั้น ตัวเลขมากกว่า 300 กิโลกรัมต่อปี ในขณะที่ประเทศเขมรมีอัตราการใช้กระดาษอยู่ที่ 0.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้น

ประโยชน์ของกระดาษนอกจากใช้เขียนใช้พิมพ์เป็นหนังสือใช้อ่านแล้วยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้ห่อสินค้า ใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงหรือกล่อง ใช้ซับของเหลว เช่นกระดาษชำระ ใช้มวนบุหรี่ ใช้เป็นไส้กรองอากาศในเครื่องคูตผู้นรรณ์ที่ใช้แทนผ้าเช็ดริ้วในครัวเรือนปัจจุบันสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของผนังของอาคาร หรือแม้แต่หลังคาบ้านมีโรงงานผลิตกระดาษ สำหรับใช้เป็นหลังคาบ้านที่ประเทศเบลเยียม

4. ภาวะอุตสาหกรรมปี 2546 และแนวโน้มปี 2547 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์

4.1 ภาวะการผลิต

ภาวะการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษชนิดต่างๆ ในปี 2546 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 2 มีการ

แพร่ระบาดของโรค SARS อย่างรุนแรงในประเทศไทย เช่น ทำให้ลูกค้าในประเทศไทยหลีกหนีบ้านมาจ้างการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการผลิตในปี 2546 จึงดีขึ้น

ตารางที่ 4 ปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษต่าง ๆ

หน่วย : พันตัน

ผลิตภัณฑ์	2544	2545	2546 *	อัตราการขยายตัว(%)	
				2546/2545 *	
เยื่อกระดาษ	710.05	701.39	722.38		2.9
กระดาษพิมพ์เขียน	416.18	496.92	695.61		39.9
กระดาษแข็ง	223.22	220.72	211.36		-4.2
กระดาษคราฟท์	1,392.45	1,483.58	1,528.69		3.0
รวม	2,741.90	2,902.61	3,158.04		8.8

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

* ตัวเลขประมาณการ (www.doa.go.th/botany/new14.htm/)

4.2 การนำเข้า

ภาวะการนำเข้าเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ ในปี 2546 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และ 19.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แหล่งนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษที่สำคัญของไทยได้แก่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ตามลำดับ

ตารางที่ 5 การนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

หน่วย : ล้านเหรียญสหราช

ผลิตภัณฑ์	2543	2544	2545	2546*	อัตราการขยายตัว (%2546/2545 *)	
เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ	429.8	299.1	317.3	341.2		7.5
กระดาษแข็งและ ผลิตภัณฑ์	559.5	536.6	588.8	705.2		19.7

ที่มา: สำนักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของ

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง* ตัวเลขประมาณการ(www.doa.go.th/botany/new14.htm/)

4.3 การส่งออก

ภาวะการส่งออกกระดายและผลิตภัณฑ์กระดายในปี 2546 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 และการส่งออกสิ่งพิมพ์และหนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แหล่งส่งออกกระดายและผลิตภัณฑ์กระดาย ที่สำคัญของไทยได้แก่ ส่องกง จีน และมาเลเซีย ตามลำดับ

ตารางที่ 6 การส่งออกกระดายและผลิตภัณฑ์กระดาย สิ่งพิมพ์และหนังสือ

หน่วย : ล้านเหรียญสหราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์	2543	2544	2545	2546*	อัตราการขยายตัว (%)
					2546/2545 *
กระดายและผลิตภัณฑ์กระดาย	603.1	610.5	625.6	702.1	12.2
สิ่งพิมพ์และหนังสือ	41.1	48.3	70.7	85.2	20.5

ที่มา : สำนักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง* ตัวเลขประมาณการ

(www.doa.go.th/botany/new14.htm/)

4.4 สรุปภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2547

ในปี 2546 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยดีขึ้น ประกอบกับการระบาดของโรค SARS อย่างรุนแรงในประเทศคู่แข่ง ทำให้ภาวะอุตสาหกรรมเมืองกระดาย กระดาย และสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น สำหรับพิษทางอุตสาหกรรมเมืองกระดาย กระดาย และสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยในปี 2547 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งตลาดในประเทศไทย และตลาดส่งออก เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่พยายามลดหย่อนภาษี ยกเว้นภาษีอากร แต่สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ เอกสารการขาย แผ่นพับ สถาบันและบรรจุภัณฑ์ มีแนวโน้มเติบโตสูง

4.5 ปัญหา/อุปสรรค

- ขาดความเชื่อมโยง กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Cluster) เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
- ขาดการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและยังไม่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจทำให้ไม่ได้รับการจัดให้อยู่ในเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัฐจะให้การส่งเสริม(Zoning)
- การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

- กฎ ระเบียบ และขั้นตอนในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการแข่งขัน เช่น เรื่องการคืน VAT, ระยะเวลาการทำงานของกรมศุลกากร

4.6 ยุทธศาสตร์เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

1. การพัฒนาศักยภาพ ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตเยี่อกระดาย กระดาย การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ในภูมิภาค

2. การส่งเสริมผลิตเยี่อกระดาย ให้เป็นวัตถุคินท์ได้มาตรฐาน เพื่อรับระบบมาตรฐานสากลพิมพ์

3. การศึกษาวิเคราะห์เบร์ยนเทียนศักยภาพ และประสิทธิผลกับประเทศไทย แล้วคัดเลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการผลิตของไทย

4. การศึกษารายละเอียด ของกฎเกณฑ์ หรือระเบียบทางการค้าของประเทศไทย รวมถึงการจัดทำผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแข่งขันทางการค้า และต่อรองกรณีที่เกิดปัญหา

5. การพัฒนาศักยภาพ และการแข่งขันของทางราชการที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

5. ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์

5.1 กก


ชื่อสามัญ : Umbrella Plant , Umbrella Sedge

ชื่อพื้นเมือง : กกรังกา, กกร่ม, กกลังกา (ทั่วไป)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cyperus involucratus* Rottb. รูปที่ 11 ลักษณะของต้นกก

ชื่อวงศ์ : Cyperaceae

<http://www.kluweronline.com/issn/0969-0239/contents>



ลักษณะ

ต้น : ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนที่โผล่พ้นดินแตกออกแน่น สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นที่พ้นดินมีลักษณะกลม สีเขียว

ใบ : ในเดียวออกเวียนสลับมีลักษณะเป็นกาบ ลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง

ดอก : เป็นดอกช่อ ออกดอกที่ปลายยอด

การกระจายพันธุ์ พบรุกภาค

การขยายพันธุ์ แยกหน่อ

ประโยชน์

- ปลูกเป็นไม้ประดับ ขอบซึ่นในที่ชื้นและหรือในน้ำ
- กำนองนำมาทำเครื่องประดิษฐ์พวกเครื่องสำอาง

5.2 อ้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Saccharum officinarum L.*

ชื่อวงศ์ : Gramineae

ชื่อภาษาไทย : อ้อย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sugar cane



รูปที่ 12 ลักษณะของอ้อย

<http://www.kluweronline.com/issn/0969-0239/contents>

อ้อยเป็นพืชที่มนุษย์รู้จักมานาน ไม่น้อยกว่า 8,000 ปี ปัจจุบันเป็นพืชที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการทำน้ำตาล ทั้งนี้ เพราะว่า น้ำตาลที่ผลิตได้ทั่วโลกประมาณ 2 ใน 3 เป็นน้ำตาลที่ได้จากอ้อย ซึ่งนับเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่า 60 ประเทศ แม้ว่าจะมีพืชอีกหลายชนิด เช่น ชูการ์บีท ตาลโตนด จากมะพร้าว และอื่นๆ ซึ่งสามารถให้น้ำตาลได้ เช่น เดียว กับอ้อยก็ตาม อ้อยมีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะนิวกินี และจากการศึกษาของ Heinz (1987) ซึ่งได้รวมพันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันไว้ และรายงานว่า จำนวนโครโมโซม $2n = 130-100$

แหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญและมากที่สุดคือประเทศไทยต่างๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีประมาณ 44 % ของผลผลิตทั่วโลก รองลงมาคือประเทศไทยต่างๆ ในทวีปอเมริกา (22%) อเมริกาใต้ (9%) และกลุ่มประเทศในคาบสมุทร (Oceania) อีก 7%

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ส่วนใหญ่ เป็นลักษณะของอ้อยที่ปลูกเป็นการค้า (Cultivated cane) ในปัจจุบัน ได้แก่ *Saccharum officinarum* และ อ้อยลูกผสม (hybrid cane) ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างชนิด (interspecific hybrid) ของ *S.officinarum* กับอ้อยชนิดอื่นที่ปลูกเพื่อการค้า

- ราก มีระบบ radix fibros root system เข่นเดียวกับพืชวงศ์หญ้าอื่นๆ
- ลำต้น ปกติอ้อยขยายพันธุ์โดยใช้ลำต้นตัดเป็นห่อนเรียกว่า cutting, sett, set หรือseed cane แต่ละห่อนมีตา 1 ตา หรือมากกว่า ลำต้นมีสีแตกต่างกัน เช่น สีขาว สีเขียว หรือสีเหลือง เป็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม
- ในประกอบด้วยกาบใบ (leaf sheath) และแผ่นใบ (leaf blade) โดยปกติใบเกิดสับบี ข้อและตากุ้มไว้ แต่มีบางกรณีที่ใบเกิดเวียนรอบลำต้น
- ช่อและดอก อ้อยมีช่อเรียกทั่วไปว่า arrow หรือ tassel เป็นช่อดอกแบบ panicle มีความยาวตั้งแต่ 30-60 เซนติเมตร ลักษณะของช่อดอกขึ้นอยู่กับความยาวของแกนกลาง (main axis หรือ rachis) และก้านแขนง (lateral branch)
- ผลและเมล็ดผลและเมล็ดเป็นแบบ caryopsis เมล็ดมีขนาดเล็กมาก กว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ประกอบด้วยเยื่อหุ้มผล (pericarp) เยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat) เอน โอดสเปร์ม และคัพกะ (embryo) โดยปกติเมล็ดอ้อยมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนักจากเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม

5.3 ผักตบชวา

ชื่อสามัญ : Beda weed Jara - weed, Nile lily,

water hyacinth, water lily water orchid

ชื่อพื้นเมือง : ผักตบชวา, ผักตบป่อง, (ไทย, กลาง);

ผักปอด, ผักบอง, ผักสวะ,

(กลาง; สุพรรณ);

(ผักป่อง, นครราชสีมา); ผักตบ, (เหนือ); บัวลอย, (พะเยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Eichhorniacrassipes* Solms.



รูปที่ 13 ลักษณะของผักตบชวา

<http://www.thaihealth.info>

ชื่อวงศ์ : Pontederiaceae

ลักษณะ

ต้น : เป็นไ胎พอด ไปตามผิวน้ำ

ใบ : ใบเดี่ยว แตกจากลำต้นเป็นกอโคนก้านใบ
แผ่นเป็นกาบหุ้มประบากันไว้

ดอก : ช่อดอกเกิดที่ลำต้นที่เมื่องอกก้านใบ
ดอกย่อยสีม่วง มีกลีบดอก 6 กลีบ

ผล : เป็นแบบ capsule

เมล็ด : มีจำนวนมาก

การกระจายพันธุ์ พ布ทั่วไปตามริมน้ำ

การขยายพันธุ์ โดยการแยกกอ หรือใช้ไอล

ประโยชน์

- ใช้ประดิษฐ์เครื่องจักรสาร ใช้ทำปุ๋ยหมัก
- ใช้ยอดอ่อนและดอกอ่อน ลวกให้สุกจิ่ม กับน้ำพริก
- ใช้ทำแห้งเพาะชำสำหรับเพาะไม้คอก ไม้ประดับ



รูปที่ 14 ลักษณะช่อดอกผักตบชวา

<http://www.thaihealth.info>

5.4 หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Imperata cylindrica* (Linn) Beauv

ชื่อวงศ์ : Gramineae

ชื่อภาษาไทย : หญ้าคา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cogon grass

ชื่ออื่น ๆ : ลาแಡ ลาลาง (ภาคใต้) คา

หญ้าคาหลวง (ภาคกลาง)

เก้อชี (กะเหริง แม่ช่องสอน)



รูปที่ 15 ลักษณะของหญ้าคา

<http://www.thaihealth.info>

ลักษณะทั่วไป

หญ้าคาเป็นพืชที่มีอายุอยู่ข้ามฤดู มีเหง้าใหญ่และแข็งมากปลายแหลม ลำต้นสูงประมาณ 50 - 80เซนติเมตร ลำต้นแข็งมากในแข็งและสากระดับต้นก้านใบ ที่แก่จะแตกเป็นเส้นฝอยๆ สีน้ำตาลอ่อนดอกเป็นช่อดอกก้านช่อดอกสูง semen op platiy ในดอกเล็กมีขน

สีขาวฟูอูร่องๆ กดออกแล้วเป็นสีขาวเงินคล้ายหางสัตว์ชื่น ได้ดีตามที่ค่อน หัวไปออกดอกในฤดูแล้ง เป็นหญ้าที่มีรากและเหง้าฝังคืนลึกถอนยากกระหายพันธุ์ด้วยเหง้าและเมล็ด

ลักษณะ

หญ้าคา เป็นพรรณไม้ล้มลุกจำพวกเดียวกับ หญ้ามีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้น อยู่เหนือดินมีความสูงประมาณ 0.5 – 1 เมตร

ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก จำพวกเดียวกับหญ้ามีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้น ที่อยู่เหนือดิน มีความสูงประมาณ 1 - 4.5 ฟุต

ใบ : ลักษณะของใบออกเป็นกระฐก ตามบริเวณโคนต้น ใบมีรูปหอกเรียวบาง ริมขอบใบ คม มีขนเป็นกระเจาใบมีขนาดยาว 100 - 200 ซม.

ดอก : ออกเป็นช่อหรือเป็นพู่ มีลักษณะคล้ายกับหางกระรอก ขึ้นอยู่บริเวณกลางกอช่อ ดอกย่อยประมาณ 2 - 10 นิ้ว มีดอกเรียงสันกัน

ผล : มีลักษณะรูปร่างคล้าย ๆ กับเมล็ด

เมล็ด : มีลักษณะเป็นเมล็ดที่ขาว แหลมแหลม เชี้ยว เป็นสีเทาอ่อนดำ ๆ

การกระจายพันธุ์ พันทั่วไปในประเทศไทย ขึ้นในดินทุกชนิด ทนต่อความร้อน

ขยายพันธุ์ ด้วยการใช้เหง้า รสชาติ รสหวานสุขุม นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย เป็นพรรณไม้ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ทนต่อความร้อน และแสงแดดได้ดี

ประโยชน์ของหญ้าคา

- ลำต้นหรือเหง้านำมาปูรู เป็นยาแก้โรคไต ดอกเป็นยาแก้ปัสสาวะแดง แก้ไอ แก้ริดสีดวงต่าง ๆ

- รากใช้ปูรุงกินเป็น ยาแก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้พิษอักเสบใน กระเพาะปัสสาวะ บำรุงไต

- ใบใช้ทำหลังคาบ้านเรือน แก้ลมพิษ ผื่นคันนาต้ม ดอกแก่รสดจี๊ด ขับปัสสาวะ แก้ดีช่าน บำรุงไต ราก รสหวานเย็น ขับปัสสาวะ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ข้อมูลจากภูมิปัญญาไทย : ใช้ใบแห้งมาสาบไว้มุงหลังคาบ้านเรือน

๕๕ ข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Oryza Sativa*


ชื่อวงศ์ : Gramineae

ชื่อภาษาไทย : ข้าว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rice

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

- ราก ระบบรากเป็นแบบรากฟอย (fibrous)
- ลำต้น (haulm หรือ culm) ประกอบด้วย ข้อ (node)
และปล้อง (internode)
- ใบ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ กากใบ
(leaf sheath) และแผ่นใบ (leafs blade)



รูปที่ 16 ลักษณะของต้นข้าว

โดยการใบจะหุ้มลำต้น ไว้ ความยาวของ
กากใบข้าวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

<http://www.thaihealth.info>

ของข้อบนลำต้น โดยประมาณข้อที่ 10 ความยาวของปล้องจะเริ่มมากกว่าความ
ยาวของกากใบ พับสีที่ฐานของกากใบเฉพาะด้านนอก หรือพับทั้งด้านนอกและ
ด้านใน แผ่นใบมีความกว้างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์แล้วมีเส้นกลางใบ
(midrib) เห็น ได้ชัดเจน และมีเส้นใบขนาดใหญ่กว่าเส้นกลางใบ

- ช่อและดอก เป็นแบบ panicil เจริญมาจากตายอด (terminal bud) โดยมีปล้องสุดท้าย
ของลำต้น (uppermost internode) เป็นก้านช่อดอก(peduncle)แกนกลางช่อดอกเรียกว่า
pachis หรือ panicle axis มีการแตกกิ่งก้านจากส่วนของ rachisเรียกว่า primary branch
- ผลและเมล็ด ผลหรือเมล็ดเป็นแบบ caryopsis ประกอบด้วยเยื่อหุ้มผล (pericarp)
ติดอยู่กับส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat) มีเปลือกหุ้มเรียกว่า hull ซึ่งประกอบ
ด้วยส่วนของกลีบดอกย่อยด้านนอก และกลีบดอกย่อยด้านใน ผลของข้าวที่เก็บ
เกี่ยวเรียกว่า เมล็ดข้าวเปลือก (hulled grain) ซึ่งยังมีส่วนของเปลือกหุ้มติดอยู่

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างที่นำมาวิจัยในครั้งนี้คือ ตันกอก ชานอ้อย ผักตบ หญ้าคา ฟางข้าว ซึ่งเป็นพืชที่หาได้่ายในท้องถิ่นในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. อุปกรณ์ - เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

2.1 อุปกรณ์-เครื่องมือ ที่ใช้วิเคราะห์เยื่อใบ


1. Glass Crucible
2. Beaker 1,000 ml
3. Dropper
4. Cylinder 100 ml
5. Stirring rod
6. Spatula
7. Hot plate
8. Desicator
9. Hot air oven (ตู้อบไฟฟ้า) ยี่ห้อ Memmert รุ่น UM 500
10. Fiberter system (เครื่องวิเคราะห์เส้นใย) ยี่ห้อ VELP รุ่น FIWE
11. Muffle Furnace (เตาเผา) ยี่ห้อ Thermolyme รุ่น 1400 Furnce
12. เครื่องแยกอนุภาค
13. ตัวอย่างพืช 5 ชนิด
14. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ sartorius รุ่น BP-2105
15. เครื่องปั่น



รูปที่ 16 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่งยึดห้อง Mettler รุ่น PB 1502



รูปที่ 17 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่งยึดห้อง sartorius รุ่น BP-2105



รูปที่ 18 เครื่องแยกอนุภาค



รูปที่ 19 ตู้อบไฟฟ้ายี่ห้อ Memmert รุ่น UM 500



รูปที่ 20 เครื่องเผาความร้อนสูงยีห้อ Thermolyne รุ่น 1400 Furnce



รูปที่ 21 เครื่องวิเคราะห์เส้นใย ยี่ห้อ VELP รุ่น FIWE

2.2 สารเคมี วิเคราะห์เยื่อไข้

1. NaOH (Sodium Hydroxide) 1.25% M 40.0 g/mol BDH England
2. H₂SO₄ (Sulfuric acid)1.25% M 98.08 g/mol BDH Germany
3. Acetone (CH₃COCH₃) M 58.08 g/mol MERCK Germany
4. N-octanol

2.3 อุปกรณ์-เครื่องมือ การทำเยื่อกระดาษ

1. เครื่องซั่ง 2 คำแห่งนึ่ง ยี่ห้อ Mettler รุ่น PB 1502
2. ผ้าขาวบาง
3. ตะแกรงลวดคุณภาพดี
4. ตะละมัง
5. เครื่องปั่น
6. ถุงพลาสติก
7. ยางวง
8. Beaker 1,000 ml
9. Stirring rod
10. Hood
11. Hot plate
12. ตัวอย่างพืช 5 ชนิด

2.4 สารเคมี การทำเยื่อกระดาษ

1. โซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 % ตามลำดับ

3 วิธีการทดลอง

3.1 การเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์เส้นใย

1. นำพืชตัวอย่างมาหั่นให้ได้ขนาด 1 มิลลิเมตร
2. นำพืชตัวอย่างอบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 1 วัน
3. นำพืชตัวอย่างมาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น
4. นำพืชตัวอย่างที่ได้จากการปั่นมาแยกขนาดอนุภาคด้วยเครื่องแยกอนุภาคให้ได้ขนาด 42 เมช
5. เก็บตัวอย่างไว้วิเคราะห์หาปริมาณเยื่อไข้


3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อไข

1. อบตัวอย่างให้แห้งที่อุณหภูมิ $105 - 110^{\circ}\text{C}$ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2. ชั่งตัวอย่างประมาณ 0.5 กรัม แล้วใส่ลงใน Glass Crucible (ชั่งน้ำหนัก Glass Crucible ด้วย)
3. นำ Glass Crucible ประกอบเข้าในเครื่องสกัด เปิดเครื่องสกัด พร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น
4. เติมกรด H_2SO_4 1.25 % หลอดละ 150 มิลลิลิตร (กรดที่เติมต้องต้มให้ร้อนก่อน)
5. เติมน้ำมัน N-Octanol 3 – 5 หยด (ป้องกันการเกิดฟอง)
6. ต้ม 30 นาที (ตั้งความร้อนประมาณตัวแหน่ง 7-8)
7. เปิดสวิตซ์เครื่องคูคสัญญาณ และเปิดวาล์วเพื่อถ่ายกรดออกจากตัวอย่าง ล้างด้วยน้ำร้อน 3 ครั้งๆละ 30 มิลลิลิตรแล้วถ่ายออก(ใช้ปืนลมช่วยในการล้าง)
8. เติมน้ำมัน NaOH 1.25% หลอดละ 150 มิลลิลิตร เติมน้ำมัน N-Octanol 3 – 5 หยด
9. ต้ม 30 นาที (ตั้งความร้อนประมาณตัวแหน่ง 7 - 8)
10. ถ่ายออกล้างด้วยน้ำร้อน 3 ครั้งๆละ 30 มิลลิลิตร (ใช้ปืนลมช่วยในการล้าง)
11. ล้างด้วยน้ำเย็น 1 ครั้ง
12. ล้าง ด้วย Acetone 3 ครั้งๆละ 25 มิลลิลิตร (ใช้ปืนลมช่วยในการล้าง)
13. นำ Glass Crucible ไปอบที่ 105°C ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นใน Desicator
14. ชั่งน้ำหนักแล้วนำไปคำนวณ กับค่าน้ำหนักเริ่มต้นจะได้ไฟเบอร์ที่รวมถึงเยื่อคุณภาพ
15. นำไปเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ $500 - 550^{\circ}\text{C}$ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วปล่อยให้เย็นใน Desicator
16. นำมาชั่งน้ำหนัก บันทึกผล
17. นำมาหาไฟเบอร์เซนต์ เยื่อไขโดยใช้สูตร

$$\% \text{ Crude Fiber} = \frac{F_1 - F_2}{F_3} \times 100$$



รูปที่ 22 ตัวอย่างก่อนสกัด



รูปที่ 23 ตัวอย่างหลังเผาที่อุณหภูมิ 550°C

3.3 การเตรียมตัวอย่างทำเยื่อกระดาษ

1. นำพืชตัวอย่างมาหั่นให้ได้ขนาด 1 นิ้ว
2. หั่งน้ำหนักพืชตัวอย่าง 50 กรัม ใส่ในถุงพลาสติก กีบไว้ใช้ทดลอง



รูปที่ 24 ต้นกอก



รูปที่ 25 ชานอ้อย



รูปที่ 26 ผักตบชวา



รูปที่ 27 หญ้าคา



รูปที่ 28 ฟางข้าว

3.4 การเตรียมสารละลายโซดาไฟเพื่อทำเยื่อกระดาษ

1. ชั้งโซดาไฟ 100 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 10 %
2. ชั้งโซดาไฟ 200 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 20 %
3. ชั้งโซดาไฟ 300 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 30 %
4. ชั้งโซดาไฟ 400 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 40 %
5. ชั้งโซดาไฟ 500 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น 50 %

3.5 การทำเยื่อกระดาษ

1. นำสารละลายโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับใส่ใน Beaker ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
2. นำมาตั้งบน Hot Plate จนกระถั่งน้ำเริ่มเดือด
3. นำตัวอย่างพืชที่ได้เตรียมไว้แล้วมาต้มใน Beaker เพื่อต้มแยกเยื่อ
4. กำหนดเวลาที่ใช้ต้ม 2 ชั่วโมง
5. ตั้งไว้ให้เย็น
6. นำมาล้างน้ำจนหมดค้างที่ใช้ต้ม ก้นน้ำออก
7. นำไปเยื่อที่ได้มาระบบนำน้ำออก บันทึกผล
8. สังเกตการเปื่อยยุบของเยื่อกระดาษที่ได้
9. เก็บเยื่อกระดาษที่ได้ไว้ทำเป็นกระดาษ



รูปที่ 29 ต้นกลกที่ต้มกับโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%




รูปที่ 30 ชานอ้อยที่ต้มกับโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%




รูปที่ 31 ผักตบชวาที่ต้มกับโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%



รูปที่ 32 หลุ่วคาที่ต้มกับโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%



รูปที่ 33 ฟางขาวที่ต้มกับโซดาไฟที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50%



รูปที่ 34 ถั่กยี่นนะเยื่อกระดายของต้นกุกหลังต้มกับโซดาไฟ 40%



รูปที่ 35 ลักษณะเยื่อกระดาษของชานอ้อยหลังต้มกับโซดาไฟ40%



รูปที่ 36 ลักษณะเยื่อกระดาษของผักตบชวาหลังต้มกับโซดาไฟ40%



รูปที่ 37 ลักษณะเยื่อกระดาษของหูถุงหลังต้มกับโซดาไฟ40%



รูปที่ 38 ลักษณะเยื่อกระดาษของฟางข้าวหลังต้มกับโซดาไฟ40%

3.6 การทำกระดาษด้วยมือ

1. นำเยื่อกระดาษที่ต้มด้วยโซดาไฟที่ความเข้มข้น 40 % มาทำเป็นกระดาษ
2. นำเยื่อกระดาษของพืชตัวอย่างแต่ละชนิดมาปั่นด้วยเครื่องปั่นเป็นเวลา 3 ครั้ง
3. นำเยื่อกระดาษมาปั่นเป็นก้อน โดยมีขนาดเท่ากับที่เราจะประมาณจะเอกสาระดาย แผ่นหนาหรือบาง
4. นำเยื่อกระดาษใส่ลงใน Beaker หรือขันพลาสติกใช้แท่งแก้วคนให้เยื่อแตกตัว สม่ำเสมอ
5. เทลงในตะแกรงชนิดตาลี่ซึ่งวางอยู่ในกระถังมั่งน้ำตื้น
6. ใช้มือเกลี่ยเพื่อให้เยื่อกระดาษทั่วตะแกรงอย่างสม่ำเสมอ
7. ใช้มือจับตะแกรงยกขึ้นตรงๆ ผิ้งให้สะเด็คสำลัก
8. นำไปตากแดด จนกระดาษแห้ง
9. นำมาลอกแผ่นกระดาษออกโดยใช้มือสะกิดมุ่งกระดาษหั้ง 2 ข้าง พอแผ่นกระดาษ แห้งออกก็ขับมุ่งกระดาษหั้ง 2 ข้าง ลอกออกก็จะได้กระดาษ



รูปที่ 39 ลักษณะกระดาษที่ได้จากต้นกก



รูปที่ 40 ลักษณะกระดาษที่ได้จากชานอ้อย



รูปที่ 41 ลักษณะกระดายที่ได้จากผักบุ้งขาว



รูปที่ 42 ลักษณะกระดายที่ได้จากหญ้าคา



รูปที่ 43 ลักษณะกระดายที่ได้จากฟางข้าว

3.7 สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

$$\text{ค่าเฉลี่ย } \bar{X} = \frac{\sum X_i}{N}$$

เมื่อ $\sum X_i = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$

N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

$$\% \text{ Crude Fiber} = \frac{F_1 - F_2}{F_3} \times 100$$

F_1 = น้ำหนัก Glass Crucible + ตัวอย่างก่อนเผา

F_2 = น้ำหนัก Glass Crucible + ตัวอย่างหลังเผา

F_3 = น้ำหนักสารตัวอย่าง

- หากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

$X_i = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n$

\bar{X} = ค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยมเลขคณิต

N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด


บทที่ 4

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใบจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้วัสดุ 5 ชนิด คือ ต้นกอก chan o'oy ผักตบชวา หญ้าคาและฟางข้าว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ค่าดังตารางที่ 7 และ หาปริมาณความเข้มข้นของโซดาไฟ (NaOH) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ผลิตเยื่อกระดาษดังตารางที่ 8 และ ตารางที่ 9 ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50% ตามลำดับ และตารางที่ 8 ศึกษาลักษณะทางกายภาพจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้วัสดุ 5 ชนิด คือ ต้นกอก chan o'oy ผักตบชวา หญ้าคา และฟางข้าว ใน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ค่าดังนี้

ตารางที่ 7 ปริมาณเยื่อจากเครื่องสกัดเด็นไบ

ตัวอย่างพืช	% Crude Fiber \pm S.D.
ต้นกอก	52.32 \pm 0.74
chan o'oy	74.41 \pm 0.59
ผักตบชวา	63.63 \pm 0.72
หญ้าคา	67.92 \pm 0.46
ฟางข้าว	57.52 \pm 0.28




กราฟที่ 1 ปริมาณเยื่อจากเครื่องสกัดเด็นไบ

ตารางที่ 8 น้ำหนักเยื่อกระดาษ และลักษณะของเส้นใย เมื่อใช้ปริมาณโซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50% ตามลำดับ

พิชตัวอย่าง	[NaOH] %	น้ำหนักเยื่อกระดาษ (g) \pm S.D.	ลักษณะของเส้นใย
ตันกอก	10	19.69 \pm 0.66	เปื่อยยุ่ย ⁺
	20	18.48 \pm 0.79	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	30	16.70 \pm 0.44	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
	40	20.63 \pm 0.71	เปื่อยยุ่ย ⁺
	50	18.60 \pm 0.51	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
ชานอ้อย	10	45.93 \pm 0.29	เปื่อยยุ่ย ⁺
	20	37.48 \pm 1.51	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	30	45.60 \pm 0.72	เปื่อยยุ่ย ⁺
	40	43.82 \pm 1.21	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	50	38.05 \pm 0.67	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
ผักคะน้า	10	5.24 \pm 0.44	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
	20	5.35 \pm 0.79	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	30	4.68 \pm 0.92	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
	40	5.91 \pm 0.78	เปื่อยยุ่ย ⁺
	50	5.16 \pm 0.63	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
หญ้าคา	10	45.79 \pm 0.44	เปื่อยยุ่ย ⁺
	20	40.74 \pm 0.90	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	30	38.24 \pm 0.81	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	40	36.70 \pm 1.35	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
	50	36.10 \pm 0.78	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
ฟางขาว	10	15.73 \pm 0.52	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
	20	17.83 \pm 0.60	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺
	30	15.85 \pm 1.30	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺⁺
	40	18.67 \pm 0.69	เปื่อยยุ่ย ⁺
	50	17.94 \pm 0.76	เปื่อยยุ่ย ⁺⁺

หมายเหตุ + น้อย, ++ ปานกลาง, +++ มาก



กราฟที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ค่าความเข้มข้นของโซดาไฟและน้ำหนักเยื่อกระดาษ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ทำเยื่อกระดาษที่ต้มด้วยโซดาไฟ 40 %

ลักษณะที่ สังเกตได้/ พิชตัว อย่าง	การฟองฟู ของเส้นใย	การเกา เกี่ยวของ เส้นใย	ความหยาบ และความ ละเอียดของ เส้นใย	ความลื่น ของเยื่อ [*] กระดาษ	ความยืด หยุ่นของ เยื่อ [*] กระดาษ	ความนิ่ม ของเยื่อ [*] กระดาษ	สีของ เยื่อ [*] กระดาษ
ตันกอก	การฟองฟู ของเส้นใยมี มากที่สุด ง่ายต่อการ ซ้อน	เส้นไข เกาเกี่ยว กันติดมาก ที่สุด	เส้นไขมี ความ ละเอียดมาก	เยื่อ [*] กระดาษมี ความลื่น มาก	เยื่อ [*] กระดาษมี ความยืด หยุ่น น้อยที่สุด	เยื่อกระดาษ มีความนิ่ม มากที่สุด	เทาอ่อน
ชาบอ้อย	เส้นไขมี การฟองฟู น้อย	เส้นไข เกาเกี่ยว กันน้อย	เส้นไขมีหั่ง หยาบและ ละเอียดปาน กัน	เยื่อ [*] กระดาษมี ความลื่น น้อยที่สุด	เยื่อ [*] กระดาษมี ความยืด หยุ่น มาก	เยื่อกระดาษ มีความนิ่ม น้อย	เหลือง อ่อน
ผักตบ	เส้นไขมีการ ฟองฟูน้อย ที่สุด	เส้นไข เกาเกี่ยว กันน้อยที่ สุด	เส้นไขมี ความ ละเอียดน้อย	เยื่อ [*] กระดาษมี ความลื่น มาก	เยื่อ [*] กระดาษมี ความยืด หยุ่น มากที่สุด	เยื่อกระดาษ มีความนิ่ม น้อยที่สุด	เทาอ่อน
หญ้าคา	เส้นไขมีการ ฟองฟู ปานกลาง	เส้นไข เกาเกี่ยว กันดีปาน กลาง	เส้นไข ละเอียด ปานกลาง	เยื่อ [*] กระดาษมี ความลื่น น้อย	เยื่อ [*] กระดาษมี ความยืด หยุ่น น้อย	เยื่อกระดาษ มีความนิ่ม มาก	เหลือง อ่อน
ฟางข้าว	เส้นไขมีการ ฟองฟูมาก	เส้นไข เกาเกี่ยว กันดีมาก	เส้นไข ละเอียดมาก ที่สุด	เยื่อ [*] กระดาษมี ความลื่น มากที่สุด	เยื่อ [*] กระดาษมี ความยืด หยุ่น ปานกลาง	เยื่อกระดาษ มีความนิ่ม ปานกลาง	ขาวคริม

บทที่ 5

สรุปวิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาปริมาณเยื่อไขของวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ 5 ชนิด คือ ตันกง ผักตบชวา chan อ้อย หญ้าคา และฟางข้าว สำหรับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พนว่าวัสดุ แต่ละชนิดมีปริมาณเยื่อไขแตกต่างกัน จากตารางที่ 7 ปริมาณเยื่อไขจากเครื่องสกัดเส้นใบที่ได้จาก chan อ้อย จะมีปริมาณเยื่อไขสูงสุด ในขณะที่หญ้าคา และผักตบชวา มีปริมาณเยื่อไขที่ใกล้เคียงกัน ส่วนฟางข้าว และตันกง จะมีปริมาณเยื่อไขไม่แตกต่างกันมากนักคือ ได้ปริมาณน้อยที่สุด

จากตารางที่ 8 เมื่อใช้ความเข้มข้นของโซดาไฟ 10, 20, 30, 40 และ 50 % ตามลำดับ เพื่อใช้แยกเส้นไขเซลลูโลสของวัสดุธรรมชาติพบว่า ตันกง chan อ้อย ผักตบชวา หญ้าคาและฟางข้าวจะมี น้ำหนักเยื่อกระดาษที่แตกต่างกัน ถ้านำน้ำหนักเยื่อกระดาษน้อย ลักษณะของเส้นไขจะเปื่อยยุ่ยมาก การทำกระดาษโดยใช้เยื่อ จะเลือกใช้ความเข้มข้นของโซดาไฟที่ให้น้ำหนักเยื่อกระดาษน้อย ลักษณะของเส้นไขเปื่อยยุ่ยมาก เพราะหากเส้นไขเปื่อยยุ่ยมาก การประสานกันเป็นร่องแท็งทำให้ได้ กระดาษที่มีคุณภาพดี การต้มด้วยโซดาไฟในพืชแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงการใช้ความเข้มข้นของ โซดาไฟที่เหมาะสมและต้องประหัด เช่น ผักตบชวาและฟางข้าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไร ตันสกุลและกัณหา กะระณา ส่วนหญ้าคา ตันกงและ chan อ้อย ใช้ความเข้มข้น 40, 30 และ 20% ตามลำดับ วัตถุคุณแต่ละชนิดให้เยื่อกระดาษในปริมาณที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันคุณสมบัติของ เยื่อกระดาษที่ได้ก็แตกต่างกันด้วย

จากราฟที่ 2 พนว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์ ค่าความเข้มข้นของ NaOH และน้ำหนักเยื่อกระดาษ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก chan อ้อยและหญ้าคา กลุ่มที่ 2 คือตันกง และฟางข้าว กลุ่มที่ 3 คือผักตบชวา ซึ่งทั้ง 3 กลุ่ม จะสัมพันธ์กับปริมาณเปอร์เซ็นต์ Crude Fiber (ปริมาณเยื่อไข) ที่วิเคราะห์จากเครื่องสกัดเส้นไข กล่าวคือ chan อ้อยจะมีปริมาณเยื่อไขมากที่สุด รองลงมาคือ หญ้าคา ผักตบชวา ฟางข้าว และตันกงตามลำดับ ซึ่งปริมาณเยื่อไขของฟางข้าวและตันกง มีปริมาณเยื่อไขใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก ในขณะที่หญ้าคาและผักตบชวา ในการวิเคราะห์ หาปริมาณเยื่อไขจากเครื่องสกัดเส้นไข มีปริมาณใกล้เคียงกัน เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของ NaOH และน้ำหนักเยื่อกระดาษ พนว่าผักตบชวา มีน้ำหนักเยื่อกระดาษ น้อยที่สุด เป็นไปได้ว่า ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีลำต้นอ่อนอ่อน และเมื่ออบแห้ง (น้ำหนักแห้ง) เส้นใยมีปริมาณมาก เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องสกัดเส้นไข แต่เมื่อใช้ด่าง NaOH ที่ความเข้มข้นสูง ต่างๆกันมาตั้ง ทำให้เส้นไขของผักตบชวา ถูกทำลายมากขึ้น

เนื่องจากเราใช้ ความเข้มข้นของ NaOH ในปริมาณที่สูง โดยการที่ NaOH จะทำลายพันธะที่มีระหว่าง polymer แต่ละสายของเซลลูโลส เกิดขึ้นได้มากกว่าพืชชนิดอื่น จึงทำให้ได้น้ำหนักเยื่อกระดาษน้อยที่สุด ในขณะที่ชานอ้อยและหญ้าคา มีโครงสร้างของเยื่อใบ ที่แข็งแรง และมีปริมาณเยื่อใบสูง

จากการที่ 9 เป็นการเบรียบเทบคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ในการทำเยื่อกระดาษ โดยใช้ความเข้มข้นของโซดาไฟ 40% ซึ่งเป็นการทำกระดาษแบบพื้นบ้านพบว่า

ตันกอก การฟองฟูของเส้นใย จะมีมากสุดทำให้จ่ายต่อการซ้อน ซึ่งการเกะเกี่ยวกันของเส้นใยตันกอกนี้ มีมากด้วย ขณะนั้นกระดาษจึงดูเรียบ และมีรูพรุนน้อยทำให้คุณภาพน้ำได้ดี เส้นใยจะเอียงและ เมื่อนำมาทำเป็นกระดาษ กระดาษมีความนิ่มนวลมาก ยืดหยุ่นน้อยและเปื่อยยุ่ยได้ง่าย เมื่อมาทำเป็นกระดาษจากตันกอก แล้วกระดาษมีลายในตัว เพราะเส้นใยบางเส้น ไม่สามารถย้อมได้ อาจเป็นเพราะความเข้มข้นของโซดาไฟไม่เหมาะสมจึงทำให้ไม่เปื่อย แต่จะมีลักษณะเป็นลายเฉพาะของตันกอกซึ่งทำให้เหมาะในการตัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น โภชนาด ร่ม กระดาษห่อของขวัญ เป็นต้น

ชานอ้อย การฟองฟูของเส้นใยมีน้อย เส้นใยเกะเกี่ยวกันน้อยด้วย เยื่อกระดาษที่มีเส้นใยจะเอียงมากกว่าเส้นใยหางานจะสวยงามกว่ากระดาษเรียบอัดกันแน่น มีความยืดหยุ่นดี ทำให้กระดาษแข็งแรง มีสีเหลืองอ่อนชานอ้อยเป็นเยื่อที่แข็งอยู่แล้วทำให้ใช้เวลาในการต้มเยื่อมากด้วย

เมื่อนำมาทำเป็นกระดาษมีความหนาและค่อนข้างheavy จึงทำให้ต้องมีการตัดแปลงโดยอาจใช้กระดาษชานอ้อยเป็นที่รองหน้าหรือทำเป็นถุงมือกันความร้อน เป็นต้น

ผักตบ เส้นใยมีการฟองฟูน้อย และมีความแข็งกระด้าง เส้นใยละเอียด มีความยืดหยุ่นมาก ทำให้กระดาษแข็งแรงมากที่สุด มีความเรียบลื่นปานกลาง กระดาษมีความนิ่มน้อยที่สุด มีสีเขียวอ่อน สามารถตัดแปลงโดยทำเป็นกระดาษห่อของขวัญ เป็นต้น

หญ้าคา เส้นใยมีการฟองฟูปานกลาง และเกะเกี่ยวกันดี มีความนิ่มมาก ความยืดหยุ่นน้อย มีความนิ่มนิ่มของเยื่อกระดาษมาก เยื่อกระดาษมีสีเขียวอ่อน เป็นพืชที่มีมากกว่าชนิดอื่นๆ เมื่อตัดแปลงแล้วอาจทำเป็นถุงมือกันความร้อน เพราหนาและนุ่ม

ฟางข้าว มีคุณสมบัติที่ดีคือการฟองฟูเส้นใยมีมาก เส้นใยเกะเกี่ยวกันค่อนข้างและเส้นใยมีความละเอียดมากที่สุดกระดาษมีความลื่นมากที่สุด มีความยืดหยุ่นปานกลาง มีความนิ่มปานกลาง มีสีขาวคริม แต่ฟางข้าวมีวัตถุคุณภาพเกี่ยวข้าวเท่านั้น ตัดแปลงได้หลายอย่างเช่น กระดาษห่อของขวัญ โภชนาด ปากหนังสือ กรอบรูป เป็นต้น

จากการวิจัยซึ่งพบว่า วัสดุแต่ละชนิดมีปริมาณเยื่อใบ คุณสมบัติของเยื่อกระดาษและปริมาณความเข้มข้นของโซดาไฟ ที่ใช้แตกต่างกัน เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีโครงสร้างของเซลล์

และองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของพืชจะมีสารพาก
เซลลูโลส เอมิเซลลูโลส เพคติน และลิกนิน อู้ในจำนวนไม่เท่ากันและถ้าพืชที่มีสารลิกนินมากจะ
ทำให้พืชมีความแข็งแรงมาก ดังนั้นการเพือยบุ่ยของพืชจะต้องเลือกความเข้มข้นของโซดาไฟให้
เหมาะสมสำหรับการต้ม ทั้งนี้จะเป็นการประหยัดค่าน้ำที่ต้องใช้สำหรับสารเคมีและได้เส้นใยที่มีการเพือย
บุ่ยดีจะทำให้ได้กระดาษที่มีความละเอียดสูง

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยการนำผลิตผลที่ได้มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามความเหมาะสมของวัสดุนั้นๆ เช่น ลดอกไม้จากกระดาษ ร่ม โคมไฟ
กรอบรูป เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. การเตรียมตัวอย่างพื้นที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์เส้นไปไม่ควรละเอียดมาก เพราะจะทำให้ติด Filter ทำให้กรองยาก
2. กรณีที่เติมต้องต้มให้ร้อนก่อนเพราะจะทำให้กรองได้เร็วขึ้น
3. การต้มครั้งต่อไปให้เดือดก่อนเพราะจะทำให้วัสดุเปื่อยเร็ว
4. ความเข้มข้นของโซดาไฟมีผลต่อการเปื่อยยุบของเส้นไป ดังนั้นต้องให้ความเข้มข้นที่เหมาะสมกับวัสดุเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
5. การซ่อนแฝงกระดาษต้องจับตะแกรงซ่อนให้ตรงไม่เออนซ้ายและเอนขวาพราะจะทำให้กระดาษมีความหนาบางไปท่ากัน
6. ควรศึกษาปริมาณสารฟอกขาวที่เหมาะสมและเวลาที่ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษจะทำให้กระดาษดูสวยงาม
7. สารฟอกขาวที่ใช้อาจใช้ แคลเซียมไอกอลอไรค์ หรือ 10% ไฮโคลเจนเปอร์ออกไซด์
8. ควรมีการใช้สีผสมลงไปกับเยื่อกระดาษเพื่อให้กระดาษมีความสวยงาม
9. ควรมีการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษด้วยเครื่องมือ เช่น ดัชนีความด้านแรงดึง ดัชนีความด้านแรงฉีกขาด ความขาวสว่าง
10. ควรมีการปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อให้ได้กระดาษที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
11. ควรมีการปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเทียบกับกระดาษอื่นๆ เช่นกระดาษสา
12. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการศึกษาเยื่อกระดาษ
13. ควรมีการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างใหม่ๆ หรือหลากหลายชนิดที่ต่างกันจะทำให้เห็นข้อแตกต่างที่มากขึ้น เช่น ความเข้มข้นของโซดาไฟที่เหมาะสม

บรรณานุกรม

เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. พฤกษาศาสตร์พืชเศรษฐกิจ . ภาควิชาพืชไร่.กรุงเทพฯ , 2541
ผลlong เอี่ยมอาท. การทำกระดาษจากผักตบชวา. วิทยาศาสตร์บริการ 52-162 (กันยายน 2543)
คำรังศักดิ์ เกษ dane แสวงธรรม การผลิตเยื่อกระดาษจากหญ้าแฟกเชิงหัตถกรรม. วิทยาศาสตร์บริการ
47-151(กันยายน 2542)
ธีระชัย รัตน ใจมานาค เรื่องน้ำรู้เกี่ยวกับกระดาษ . กนช 7-5(กุมภาพันธ์ 2532)
บุญวีร์ นำข่าว การศึกษาการทำเยื่อกระดาษจากปาล์มน้ำมัน . รายงานการวิจัย .
นครศรีธรรมราช สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ,2541
ปราภี อ่านเปรื่อง เอ็นไซม์ทางอาหาร พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
พวงศรี ชูวงศ์ และ กนควรรณ ธรรมวากา การทำเยื่อกระดาษจากใบไม้สด โปรแกรม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
พัชรินทร์ วิญญาทรัพย์. การผลิตกระดาษ. เทคโนโลยี,(พฤษภาคม 2536)
พอใจ คำปังษ์ ปฏิบัติการผลิตเซลลูโลสตัวอย่างชีพ. อัพเดท 12 (133):42-45 ก.ค. 2540
วีระศักดิ์ ฤคุณกิจเดชา วิทยาศาสตร์สันไย . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬา,2543
สมโพธิ์ หอมจำรูญ สารพันเรื่องกระดาษ . สุโขทัยธรรมราช 10-3 (กันยายน-ธันวาคม 2540)
อัจฉราพร ไศลสะสูตร ความรู้เรื่องผ้า วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ พ.ศ. 2519
อุไร ตันสกุล และ กัญญา การณา การใช้ประโยชน์จากเยื่อกระดาษจากวัชพืช ส่วนทึ่งเปล่า
ของพืชท้องถิ่น และบรรจุภัณฑ์จากการประดิษฐ์ของเล่น เพื่อการศึกษา 41-3
(กันยายน-ตุลาคม 2541)

1984 . Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14th edn.

The Association of Official Analytical, Inc. (AOAC.)

www.doa.go.th/botany/new14.htm

www.nationalpark.go.th/biocom/garbage-fiber

www.bcw.ac.th/stuchem44/m5/pp02/mupung1/pagcb.htm

www.school.net.th/library/snet/feb18/cellulous.htm

www.dss.go.th/new-commu/r-d3.htm

<http://158.108.19.9/fscivk/ethanol.html>

http://www.biogenthai.com/line_2.php

<http://www.thaihealth.info>

<http://www.rilp.ac.th/culture/lampang/gt%20saapaper.htm>

<http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/vegetablepic.html>

<http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/book9/chapter12/9-12-l1.htm#sect3>

<http://www.kluweronline.com/issn/0969-0239/contents>

<http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/book14/chapter8/t17-8-l1.htm>

<http://www.geocities.com/scilpk/exp2.html>

ภาคผนวก

เก้าโครงสร้าง

ชื่อโครงการ	ศึกษาปริมาณเยื่อไนในการผลิตเยื่อกระดาษจากวัสดุเหลือใช้
ชื่อผู้ที่ร่วมวิจัย	นางสาวราชนิพัทธ์ ลาภพก นางสาวกัคจิรา ศรีดุกา
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นงนงยา เกพยา

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถทดแทนการนำเข้าได้อย่างมาก อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้เป็นตัวบ่งชี้ ความเจริญก้าวหน้าทาง สังคม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยอัตราการบริโภคกระดาษ ของคนไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณ 40 กิโลกรัม/คน/ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัด การผลิตของอุตสาหกรรมคงกล่าวแต่ละประเภทเริ่มนิความสมดุลมากขึ้น ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมขึ้นต้น คือ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โดยเฉพาะเยื่อไนมีกำลังการผลิตที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ

ปัจจุบันกระดาษได้เข้ามายืนหนาที่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เช่นของใช้ที่นำมาจากกระดาษที่ เราได้นำมาใช้ซึ่งมี หนังสือพิมพ์ ถุงใส่ขนม กล่องใส่ขนม ร่ม ชานบตร กระดาษเช็คปาก ตลอดจนป้ายโฆษณาที่คิดคั้งอยู่ตามสถานที่ทั่วไป ล้วนแต่ทำมาจากกระดาษทั้งสิ้น วิธีการผลิตกระดาษมีกรรมวิธีการผลิตต่างๆกัน และได้มีการวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันที่นิยมกันมากโดยเริ่มจาก พ.ศ.1852 – ปัจจุบัน วิวัฒนาการของการผลิตกระดาษและความต้องการในการใช้กระดาษไม่สอดคล้องกันจึงทำให้เราต้องหาวิธีการในการเพิ่มการทำกระดาษให้น่ากินขึ้น

เพาะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มปริมาณของกระดาษที่ใช้นั้นนับว่าจะมีปริมาณที่สูงขึ้นตามความเจริญของประเทศไทย เมื่อประมาณปี 2510 ไทยได้ใช้กระดาษต่อคนต่อปีเพียง 3.3 กิโลกรัมในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้ถึง 244 กิโลกรัม (<http://www.geocities.com/scilpk/2.html>)

ดังนั้นอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัสดุดิน ในการผลิตเยื่อกระดาษเพื่อทำเป็นกระดาษจะมีความสำคัญมากในอนาคต จึงเป็นที่สนใจของประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งหลายที่ต่างพยายามกันคว้าหาวัสดุคุณภาพดีเยี่ยม เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ โดยใช้วัสดุดินที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมในการทำเยื่อกระดาษ เยื่อกระดาษที่ได้ก็มีทั้งที่ผลิตด้วยมือและเครื่องจักร ที่ผลิตด้วยมือและเป็นที่รักกัน

อย่างแพร่หลายที่คือ กระดาษสาที่มีความหนาเป็นพิเศษ มีโครงสร้างเส้นใยตามธรรมชาติที่คลุกเคลียด สามารถและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น กระดาษห่อของขวัญ ของจดหมาย ร่ม กระดาษ หรือโคนไฟ เป็นต้น

ในชั้นบทซึ่งมีวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางด้านเกษตรกรรมมากมาย ยังไก้มีการนำวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้มาเป็นปุ๋ย เป็นอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์อื่นๆ ยังมีน้อย การนำส่วนที่เปล่าเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเส้นใยเซลลูโลส การนำเส้นใยเซลลูโลสของพืชมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการนำมาทำเป็นเยื่อกระดาษ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

คั้นน้ำผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจ ที่ศึกษาวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในท้องถิ่น 5 ชนิด คือ ต้นกอก ชานอ้อย ผักบูชา หญ้าคา และฟางข้าว โดยศึกษาปริมาณเยื่อใบในพืชตัวอย่าง 5 ชนิด และทำเป็นเยื่อกระดาษ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยจากเยื่อกระดาษที่ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมที่ปราศจากคุณค่านำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ และยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาและสร้างงานให้กับคนในชุมชนนั้นๆ ได้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- เพื่อศึกษาปริมาณเยื่อใบจากวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ โดยใช้วัสดุ 5 ชนิด คือ ต้นกอก ชานอ้อย ผักบูชา หญ้าคา และฟางข้าว
- เพื่อศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นของ NaOH ที่เหมาะสม เพื่อใช้ผลิตเยื่อกระดาษ
- เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเยื่อกระดาษที่ผลิตได้

สมมติฐานของงานวิจัย

พืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณเยื่อใบแตกต่างกันและเยื่อกระดาษที่ได้มีคุณสมบัติต่างกัน

ขอบเขตงานวิจัย

- กลุ่มตัวอย่างเป็นวัสดุ 5 ชนิดคือ ต้นกอก ชานอ้อย ผักบูชา หญ้าคา และฟางข้าว
- ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ โดยการสังเกตเยื่อกระดาษที่ต้มกับ NaOH ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50% ตามลำดับ
- ศึกษาปริมาณเยื่อใบโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เส้นใย (Fiberter system)

ข้อคอกสูงเบื้องต้น

1. วัสดุที่ใช้หาปริมาณเยื่อไข ได้แก่ ตันกอก ชานอ้อย ผักตบชวา หญ้าคา และฟางข้าว
2. ผู้วิจัยกำหนดให้วัสดุทั้ง 5 ชนิด ที่นำมาทำการวิเคราะห์เป็นวัสดุเหลือใช้ในอำเภอ เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ในงานวิจัยได้ทำการหาปริมาณเยื่อไขในวัสดุทั้ง 5 ชนิด โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เด็น ไย(Fiberter system)
4. การทำเยื่อกระดาษใช้เวลาในการต้ม 2 ชั่วโมง
5. ได้ทำเยื่อกระดาษโดยใช้ 40 % NaOH (ซึ่งเป็นความเข้มข้นของโซดาไฟที่นิยมทำ กันมาก) เปรียบเทียบคุณสมบัติของเส้นใย
6. หาปริมาณความเข้มข้นของโซดาไฟที่เหมาะสมที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50% ตามลำดับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติตามทำให้เกิดประโยชน์
2. เป็นการเพิ่มคุณค่าของวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3. ทำให้ทราบปริมาณเยื่อไขในพืชตัวอย่าง
4. สามารถเลือกใช้วัสดุเหลือใช้สำหรับผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพได้ในอนาคต
5. สามารถนำเยื่อกระดาษที่ได้มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
6. เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง ธุรกิจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง

เกนศรสาตร์, มหาวิทยาลัย. พฤกษาสาตร์พีชเศรษฐกิจ . ภาควิชาพีช ไร่.กรุงเทพฯ , 2541

ฉลอง เอี่ยมอาหาร. การทำกระดาษจากผักตบชวา. วิทยาศาสตร์บริการ 52-162 (กันยายน 2543)

คำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม การผลิตเยื่อกระดาษจากหญ้าแฝกเชิงหัตถกรรม .วิทยาศาสตร์บริการ

47-151(กันยายน 2542)

ธีระชัย รัตนโรจน์มาคล เรื่องน้ำรู้เกี่ยวกับกระดาษ .กนช 7-5(กุมภาพันธ์ 2532)

นุழิวีร์ น้ำขาว การศึกษาการทำเยื่อกระดาษจากปาล์มน้ำมัน .รายงานการวิจัย .

นครศรีธรรมราช สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ,2541

ปราณี อ่านเปรื่อง เอ็นไซม์ทางอาหาร พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

พวงศรี ชูวงศ์ และ กนกวรรณ ธรรมวิจิรา การทำเยื่อกระดาษจากใบบัวบาน สปป. โพรแกรน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
พัชรินทร์ วิญญาทรัพย์ การผลิตกระดาษ เทคโนโลยี,(พฤษภาคม 2536)
พอยิ่ง คำปั้งส์ ปฏิบัติการผลิตเซลลูโลสตัวอย่างชีพ อัพเดท 12 (133):42-45 ก.ค. 2540
วีระศักดิ์ ฤคุณกิจเคcha วิทยาศาสตร์เส้นใย กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬา, 2543
สมโพธิ์ หอนจำรูญ สารพันเรื่องกระดาษ สุโขทัยธรรมาราช 10-3 (กันยายน-ธันวาคม 2540)
อัชนราพร ไศลະสุคร ความรู้เรื่องผ้า วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ พ.ศ. 2519
อุไร ตันสกุล และ กัณหา การณา การใช้ประโยชน์จากเยื่อกระดาษจากวัชพืช ส่วนทึ่งเปล่า
ของพืชท้องถิ่น และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษในการประดิษฐ์ของเด่น เพื่อการศึกษา
41-3 (กันยายน-ตุลาคม 2541)

1984 . Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists.

14th edn. The Association of Official Analytical, Inc. (AOAC.)

[www.doa.go.th/botany/new14.htm/](http://www.doa.go.th/botany/new14.htm)

www.nationlpark.go.th/biocom/garbage-fiber

www.bcw.ac.th/stuchem44/m5/pp02/mupung1/pagcb.htm

www.school.net.th/library/snet/feb18/cellulous.htm

www.dss.go.th/new-commu/r-d3.htm

<http://158.108.19.9/fscicvk/ethanol.html>

http://www.biogenthai.com/line_2.php

<http://www.thaihealth.info>

<http://www.rilp.ac.th/culture/lampang/gt%20saapaper.htm>

<http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/vegetablepic.html>

<http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/book9/chapter12/t9-12-l1.htm#sect3>

<http://www.kluweronline.com/issn/0969-0239/contents>

<http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/book14/chapter8/t17-8-l1.htm>

<http://www.geocities.com/scilpk/exp2.html>

อุปกรณ์ - เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1 อุปกรณ์-เครื่องมือ ที่ใช้วิเคราะห์เยื่อไข

1. Glass Crucible
2. Beaker 1,000 ml
3. Dropper
4. Cylinder 100 ml
5. Stirring rod
6. Spatula
7. Hot plate
8. Desicator
9. Hot air oven (ตู้อบไฟฟ้า)
10. Fiberter system (เครื่องวิเคราะห์เส้นใย)
11. Muffle Furnace
12. เครื่องแยกอนุภาค
13. ตัวอย่างพืช 5 ชนิด
14. เครื่องซั่ง 4 ตำแหน่ง
15. เครื่องปั๊น

สารเคมี วิเคราะห์เยื่อไข

1. NaOH (Sodium Hydroxide) 1.25% M 40.0 g/mol BDH England
2. H₂SO₄ (Sulfuric acid)1.25% M 98.08 g/mol BDH Germany
3. Acetone (CH₃COCH₃) M 58.08 g/mol MERCK Germany
4. N-octanol
2. อุปกรณ์-เครื่องมือ การทำเยื่อกระดาษ
 1. เครื่องซั่ง 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler รุ่น PB 1502
 2. ผ้าขาวบาง
 3. ตะแกรงลวด
 4. กะละมัง
 5. เครื่องปั๊น
 6. ถุงพลาสติก

7. ขางวง
 8. Beaker 1,000 ml
 9. Sterring rod
 10. Hood
 11. Hot plate
 12. ตัวอย่างพิช 5 ชนิด
3. สารเคมี การทำเยื่อกระดาษ
1. โซดาไฟ (NaOH) ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 % ตามลำดับ

ระยะเวลาทำการวิจัย

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2546- มีนาคม 2547

สถานที่ทำการวิจัย

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ผู้ทำวิจัย

(นางสาววารินพิพิญ ลากพล)

ลงชื่อ.....ผู้ทำวิจัย

(นางสาวกัจira ศรีคุก้า)

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(นางสาวนงเยาว์ เทพยา)

ประวัติผู้ทำวิจัย



ชื่อ - สกุล	นางสาวกัคจิรา ศรีดุกา
วัน / เดือน / ปีเกิด	4 มิถุนายน 2524
อายุ	23 ปี
ภูมิลำเนา	30/1 หมู่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

ประวัติการศึกษา

- จบประดมศึกษา จากโรงเรียนบ้านนาเคียน
- นั้งยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านนาเคียน
- นั้งยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประวัติผู้ทำวิจัย



ชื่อ - สกุล	นางสาววารินพิพัช ลาภพล
วัน / เดือน / ปีเกิด	29 กันยายน 2524
อายุ	23 ปี
ภูมิลำเนา	98 ซอยหัวหาด ถ. ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ประวัติการศึกษา

- จบประถมศึกษา จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
- จบมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช